

LEINOS 130

Proti broukům a plísním

Použití: Preventivní stabilizátor dřeva s otevřenými póry. Také pro dřevo v zastřešených venkovních prostorách a dřevo ve vlhkých místnostech.

Technické Charakteristiky: Zabraňuje napadení houbami a hmyzem. Vhodný také pro obnovu (konsolidaci) starého dřeva. Propustný pro vodní páru. Chrání dřevo před dřevokazným hmyzem a houbami fyzikálně-mechanickým působením a činí dřevo pro škůdce nepoznatelným.

Barva: Světle okrová, zataženo.

Složky: Voda, oxid hlinitý, kyselina křemičitá, palmitát draselný, oxid hořečnatý, chlorid draselný, mastné kyseliny.

Velikosti Balení: 1 l / 2,5 l / 10 l

Podklad a Příprava: Povrch dřeva musí být pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu, neošetřený a savý. Vlhkost dřeva by měla být 15-20 %. Před použitím nádobu dobře protřepejte nebo promíchejte. Silně napadené dřevo by mělo být před ošetřením opilováno.

Zpracování: Štětcem, postřikem, máčením nebo impregnací ve žlabu. Okolní teplota a teplota povrchu nad 15 °C. V případě napadení dřevomorkou pečlivě a úplně nasytte všechny vyživovací otvory, v případě potřeby jednorázovým postřikovačem. A. Způsob aplikace 1. Kartáčování, postřik (jsou nutné nejméně 2 aplikace): Pro spolehlivý účinek aplikujte přípravek Proti broukům a plísním 130 dvakrát až třikrát. Trhliny je třeba pečlivě znovu ošetřit kartáčováním. Při postřiku počítejte se ztrátami způsobenými mlžením. 2. Namáčení nebo máčení v korytech: Dodržujte dobu namáčení nejméně 30 minut. Mokrě a vlhké dřevo vyžaduje dobu ponoření až 24 hodin. 3. V případě napadení dřevomorkou: Všechny viditelné otvory pro žír pečlivě a úplně namočte přípravkem Proti broukům a plísním 130. B. Následné ošetření Pokud má být povrch znovu ošetřen, ujistěte se, že byl přípravek Proti broukům a plísním 130 nanesen na celý povrch a je zcela suchý. V případě potřeby odstraňte vykrystalizovaný materiál kartáčem nebo vlhkým hadrem. Ošetřete interiér všemi přípravky LEINOS na bázi oleje nebo vosku a exteriér přípravkem LEINOS odolným proti povětrnostním vlivům.

Doba Schnuti: Následné ošetření po přibližně 24 hodinách, kdy je dřevo zcela suché.

Spotřeba: Kartáčování, stříkání: Přibližně 100 ml/m² na jednu vrstvu. Jsou nutné nejméně 2 vrstvy! Namáčení nebo impregnace do žlabu: Přibližně 15 l/m³.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Voda a rostlinné mýdlo LEINOS 930.

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu nejméně 2 let, pokud je původně zapečetěný. Skladujte na chladném, suchém, ale nezamrzajícím místě. Nádobu pevně uzavřete.

Zvláštní Pokyny: VOC: 1 g/l, mezní hodnota EU: 30 g/l (kat. h). EAK: 08 01 20

Standardní věty o nebezpečnosti: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

LEINOS 130

Proti broukům a plísním

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026