

LEINOS 130

Holzwurmfrei

Anwendung: Vorbeugendes offenesporiges Holzverfestigungsmittel. Auch für Hölzer im überdachten Außenbereich und Hölzer in Feuchträumen.

Technische Eigenschaften: Vorbeugend gegen Pilz- und Insektenbefall. Auch zur Restauration (Verfestigung) alter Hölzer geeignet. Wasserdampfdurchlässig. Schützt das Holz durch physikalisch-mechanische Wirkung vor holzerstörenden Insekten und Pilzen und macht das Holz unkenntlich für Schädlinge.

Farbton: Hellocker, trüb.

Inhaltsstoffe: Wasser, Aluminiumoxid, Kieselsäure, Kaliumpalmitat, Magnesiumoxid, Kaliumchlorid, Fettsäuren.

Gebindegrößen: 1 l / 2,5 l / 10 l

Untergrund und Vorbereitung: Die Holzoberfläche muss fest, sauber, fett- und staubfrei, unbehandelt und saugfähig sein. Die Holzfeuchte sollte 15-20 % betragen. Vor Gebrauch das Gebinde gut schütteln oder aufrühren. Stark befallenes Holz sollte vor der Behandlung abgebeilt werden.

Verarbeitung: Streichen, Spritzen, Tauchen, bzw. Trogrtränkung. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15 °C. Bei Holzwurmbefall sorgfältige und vollständige Tränkung aller Frasslöcher, ggf. mit einer Einmal-Spritze. A. Einbringverfahren 1. Streichen, Spritzen (Es sind mindestens 2 Arbeitsgänge erforderlich): Zur zuverlässigen Wirkung ist Holzwurmfrei 130 zwei bis drei Mal aufzutragen. Risse müssen sorgfältig durch Streichen nachbehandelt werden. Beim Sprühverfahren Verluste durch Sprühnebel einkalkulieren. 2. Tauchen bzw. Trogrtränkung: Tränkzeit von mindestens 30 Minuten einhalten. Nasses und feuchtes Holz benötigt eine Tauchzeit von bis zu 24 Stunden. 3. Bei Holzwurm-Befall: Alle sichtbaren Fraßlöcher sorgfältig und vollständig mit Holzwurmfrei 130 tränken. B. Nachbehandlung Soll die Oberfläche nachbehandelt werden, ist darauf zu achten, dass Holzwurmfrei 130 vollflächig aufgebracht wurde und vollkommen trocken ist. Ggf. auskristallisiertes Material mit einer Bürste oder einem feuchten Lappen entfernen. Nachbehandlung Innen mit allen LEINOS-Produkten auf Öl- oder Wachsbasis, Außen mit einem wetterfesten LEINOS-Produkt.

Trocknungszeit: Folgebehandlung nach ca. 24 Stunden, wenn das Holz vollständig trocken ist.

Verbrauch: Streichen, Spritzen: Ca. 100 ml/m² pro Arbeitsgang. Es sind mindestens 2 Arbeitsgänge erforderlich! Tauchen bzw. Trogrtränkung: Ca. 15 l/m³.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

Lagerung und Haltbarkeit: Original verschlossen mindestens 2 Jahre stabil. Kühl, trocken aber frostfrei lagern. Behälter gut verschließen.

Besondere Hinweise: VOC: 1 g/l, EU-Grenzwert: 30 g/l (Kat. h). EAK: 08 01 20

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

LEINOS 130

Holzwurmfrei

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 06. März 2026