

LEINOS 130

Preparat przeciwko kornikom i szkodnikom

Zastosowanie: Zapobiegawczy stabilizator do drewna o otwartych porach. Również do drewna w zadaszonych obszarach zewnętrznych i drewna w wilgotnych pomieszczeniach.

Charakterystyka Techniczna: Zapobiega inwazji grzybów i owadów. Nadaje się również do odnawiania (konsolidacji) starego drewna. Przepuszczalny dla pary wodnej. Chroni drewno przed niszczącymi drewno owadami i grzybami poprzez działanie fizyczno-mechaniczne i sprawia, że drewno staje się nierozpoznawalne dla szkodników.

Kolor: Jasna ochra, pochmurno.

Składniki: Woda, tlenek glinu, kwas krzemowy, palmitynian potasu, tlenek magnezu, chlorek potasu, kwasy tłuszczowe.

Wielkości Opakowań: 1 l / 2,5 l / 10 l

Podłoże i Przygotowanie: Powierzchnia drewna musi być twarda, czysta, wolna od tłuszczu i kurzu, nieobrobiona i chłonna. Wilgotność drewna powinna wynosić 15-20%. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać pojemnik. Mocno zaatakowane drewno należy spiłować przed zastosowaniem preparatu.

Przetwarzanie: Szczotkowanie, natryskiwanie, zanurzanie lub impregnacja korytkowa. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15 °C. W przypadku inwazji korników ostrożnie i całkowicie nasycić wszystkie otwory żerowe, w razie potrzeby za pomocą jednorazowego opryskiwacza. A. Metoda aplikacji 1. Szczotkowanie, rozpylanie (wymagane są co najmniej 2 aplikacje): Aby uzyskać niezawodny efekt, należy aplikować Preparat przeciwko kornikom 130 dwa do trzech razy. Pęknięcia muszą być dokładnie oczyszczone przez szczotkowanie. Podczas natryskiwania należy uwzględnić straty spowodowane mgłą natryskową. 2. Zanurzanie lub namaczanie: Należy przestrzegać czasu namaczania wynoszącego co najmniej 30 minut. Mokre i wilgotne drewno wymaga czasu zanurzenia do 24 godzin. 3. W przypadku inwazji korników: Ostrożnie i całkowicie nasycić wszystkie widoczne otwory żerowe Preparatem przeciwko kornikom i szkodnikom 130. B. Obróbka końcowa Jeśli powierzchnia ma być poddana ponownej obróbce, należy upewnić się, że Preparat przeciwko kornikom 130 został nałożony na całą powierzchnię i jest całkowicie suchy. W razie potrzeby usunąć skryształizowany materiał za pomocą szczotki lub wilgotnej szmatki. Wnętrze zabezpieczyć wszystkimi produktami LEINOS na bazie oleju lub wosku, a powierzchnię zewnętrzną produktem LEINOS odpornym na warunki atmosferyczne.

Czas Schnięcia: Po ok. 24 godzinach, gdy drewno całkowicie wyschnie, należy przeprowadzić zabieg uzupełniający.

Zużycie: Pędzel, natrysk: Około 100 ml/m² na warstwę. Wymagane są co najmniej 2 warstwy! Zanurzanie lub impregnacja w rynnie: ok. 15 l/m³.

Środki Rozcieńczające i Czyszące: Woda i Mydło roślinne LEINOS 930.

Przechowywanie i Trwałość: Stabilność przez co najmniej 2 lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym, suchym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Pojemnik należy szczelnie zamknąć.

Uwagi Specjalne: VOC: 1 g/l, wartość graniczna UE: 30 g/l (kat. h). EAK: 08 01 20

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji.



LEINOS 130

Preparat przeciwko kornikom i szkodnikom

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 10. April 2026