

LEINOS 236

Terrassenholzöl

Anwendung: Terrassenholzöl ist eine hochwertige Ölharzbehandlung für alle Hölzer im Außenbereich, wie z. B. Zäune, Pergolen, Kinderspielgeräte, Holzterrassen, Teak- u. Gartenmöbel etc. Sehr gut geeignet auch für Tropenhölzer, wie z. B. Bangkirai. Hochwertige pflanzliche Öle imprägnieren neues Holz und frischen altes wieder auf. Rötlich: Z. B. für Bangkirai, Lärche und Douglasie. Bräunlich: Z. B. für Eiche, Robinie, Thermoholz, sowie alle Nadelhölzer. Farblos für alle Hölzer außen (ohne UV-Schutz).

Technische Eigenschaften: Schnelle und leichte Verarbeitung. Die natürlichen Öle dringen tief in das Holz ein. Sie halten es gesund und elastisch und lassen es nicht austrocknen. Gute Auffrischung für bereits geöltes Holz. Kein Anschleifen bei Nachanstrich erforderlich. Keine Geruchsbelästigung. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160.

Farbton: 002 Farblos (ohne UV-Schutz), 015 bräunlich (z. B. für Eiche, Robinie, Thermoholz sowie alle Nadelhölzer), 052 rötlich (z. B. für Bangkirai, Lärche und Douglasie)

Inhaltsstoffe: Leinöl, Holzöl, Ricinenöl, Isoparaffine, Tonerde, Mineralpigmente, Jodo-propynyl-butyl-carbamate, Trockenstoffe.

Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 0,25 l

Untergrund und Vorbereitung: Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, sowie saugfähig sein. Alte Lack- und Deckfarbenanstriche komplett entfernen. Bereits vergrautes Holz sollte möglichst bis zum gesunden Holz abgeschliffen oder mit LEINOS Entgrauer 940 vorbehandelt werden. Kesseldruckimprägniertes Holz ein bis zwei Monate abwittern lassen und ggf. vorhandene Salzausblühungen entfernen.

Verarbeitung: Streichen. Nicht bei Temperaturen unter 10 °C verarbeiten und vor Gebrauch gut aufrühren. Dünn und gleichmäßig streichen. Pfützenbildung vermeiden.

Trocknungszeit: Bei 20 °C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6-8 Stunden trocken, nach 16-24 Std. überstreichbar.

Verbrauch: Verbrauch: 50-70 ml/m²; kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen. Ergiebigkeit: Ca. 13-23 m²/l. Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Terrassenholzöl ist verarbeitungsfertig eingestellt. Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge mit LEINOS Verdünnung 200.

Lagerung und Haltbarkeit: Kühl lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar.

Besondere Hinweise: Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter/Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Charge, Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Somit ist ein Probeanstrich mit Farbabgleich unerlässlich. Unterschiedliche Chargen desselben Farbtönen miteinander mischen. VOC-Gehalt: 450 g/l. EU-Grenzwert: 700 g/l (Kat. f). GISCODE: Ö 60+ / EAK: 08 01 11

LEINOS 236

Terrassenholzöl

Gefahrenhinweise: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Wirkstoffgehalt: Iodo-2-propynyl-butylcarbamate <0,5%. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. Allergikerhotline: 04163 - 86 74 70

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 19. Februar 2026