

LEINOS 240

Tvrký olej

Použití: K impregnaci všech savých povrchů v interiéru, jako je dřevo, korek a neglazované hliněné dlaždice, zejména v místech vystavených silnému opotřebení. Trvanlivost povrchu lze výrazně zvýšit závěrečným ošetřením přípravkem Tvrký olej speciál 245.

Technické Charakteristiky: Vodoodpudivá, hloubkově pronikající impregnace. Propustná pro vodní páru. Testováno podle EN 71, část 3 a na odolnost vůči slinám a potu podle DIN 53160.

Barva: 002 Bezbarvý, 022 Borovice, 062 Ořech, 092 Kaštan, 101 Dvojitá bílá, 142 Jantar, 202 Bílá, 212 Šedá, 307 Černá. Světlé, savé podklady mohou zaschnout o něco tmavší. Dřeviny se barví v různém stupni v závislosti na jejich růstu.

Složky: Lněný olej, dřevěný olej, ricinový olej, estery přírodních pryskyřic, izoparafiny, minerální pigmenty (kromě bezbarvých), sušidla.

Velikosti Balení: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Podklad a Příprava: Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu a savý. Dřevěné povrchy předem přebrouste zrnitostí 150-180 ve směru vláken.

Zpracování: Před použitím pečlivě promíchejte! Štětcem, válením, stříkáním, máčením. Pokojová a povrchová teplota nad 15 °C. Výrobek by měl být nanášen nejméně ve dvou vrstvách. To lze provést mokry na mokry: Druhou vrstvu lze nanést po 20-30 minutách čekání. Důležité upozornění: Bez ohledu na způsob nanášení je třeba přebytečný olej pečlivě odstranit přibližně 30 minut po posledním nánosu. Stříkatelnost: Nezávazné orientační hodnoty: Bezvzduchové: tryska 0,20 mm, úhel stříkání: cca 30°-40°, filtr cca 100-180 ok, vysokotlaké: tryska 0,20 mm, úhel stříkání 30° filtr 100-180 ok, nízkotlaké: tryska 0,20 mm

Doba Schnutí: Prach vysušte přibližně po 10-12 hodinách. Po cca 16-24 hodinách je možné po něm chodit a znovu ho natírat. Pro spolehlivé schnutí a zamezení vzniku zápachu doporučujeme vždy použít ventilátor, který zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu na povrchu během fáze schnutí.

Spotřeba: Přibližně 60-80 ml/m², může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Tvrký olej je připraven k použití. Čistěte ředidlem LEINOS 200.

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu nejméně 2 let, pokud je původně zapečetěný. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Barevné specifikace a barevné potisky nejsou závazné. V závislosti na šarži, podkladu a technice tisku jsou možné barevné odchylky. Zaschlý původní barevný odstín se liší od čerstvého barevného odstínu v obalu. Proto je nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barev. Různé šarže stejného barevného odstínu smíchejte dohromady. Obsah těkavých organických látek: 440 g/litr. Limitní hodnota EU: 700 g/l (kat. f). GISCODE: Ö 60+ / EAK: 08 01 11

Standardní věty o nebezpečnosti: Obsahuje: uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2% aromáty. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

LEINOS 240

Turdý olej

GHS-08 /
Nebezpečí



Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 27. Mai 2026