

LEINOS 241

Olej Twardy-Jasny

Zastosowanie: Uniwersalne zastosowanie. Do impregnacji wszystkich chłonnych powierzchni wewnętrznych (drewno, korek, porowaty kamień), szczególnie w obszarach narażonych na duże zużycie (np. podłogi, drzwi, blaty robocze itp.). Trwałość powierzchni można znacznie zwiększyć poprzez końcową impregnację Olejem Twardym-Specjalnym 245.

Charakterystyka Techniczna: Wodoodporna impregnacja o otwartych porach. Dobra pełność. Niski stopień żółknięcia. Nie nadaje się do wilgotnych obszarów.

Kolor: Przezroczysty, bezbarwny do lekko żółtawego. Jasne powierzchnie wysychają nieco ciemniej.

Składniki: Olej z krokosza barwierskiego, olej z krokosza barwierskiego, ester żywicy naturalnej, izoparafiny, środki suszące.

Wielkości Opakowań: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Podłoże i Przygotowanie: Podłoże musi być suche, stałe, chłonne, czyste i wolne od żywicy i kurzu. Produkt jest gotowy do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać!

Przetwarzanie: Szczotkowanie, walcowanie, natryskiwanie, zanurzanie. Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyżej 15°C. Produkt należy nakładać w co najmniej dwóch warstwach. Można to zrobić metodą mokre na mokre: Drugą warstwę można nakładać po odczekaniu 20-30 minut. Ważna uwaga: Niezależnie od sposobu aplikacji, nadmiar oleju należy ostrożnie usunąć po około 30 minutach od ostatniej aplikacji. Rozpylanie: niewiążące wartości orientacyjne: Airless: dysza 0,20 mm, kąt rozpylania: ok. 30°-40°, filtr ok. 100-180 oczek, wysokie ciśnienie: dysza 0,20 mm, kąt rozpylania 30°, filtr 100-180 oczek, niskie ciśnienie: dysza 0,20 mm

Czas Schnięcia: Przy 20°C i 50% wilgotności względnej: Pyłosuchość po ok. 8 godzinach. Odporny na bieżnik i nadający się do dalszej obróbki po co najmniej 16-20 godzinach. Aby zapewnić niezawodne suszenie i uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów, zawsze zalecamy użycie wentylatora, aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza na powierzchni farby podczas fazy suszenia.

Zużycie: Około 50-70 ml na m², na warstwę.

Środki Rozcieńczające i Czystąca: LEINOS Rozcieńczalnik 200.

Przechowywanie i Trwałość: Stabilność przez co najmniej 2 lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Otwarte pojemniki należy szczelnie zamknąć, a resztki zdekantować do mniejszych pojemników.

Uwagi Specjalne: Materiały robocze nasączone produktem z olejem, który nie jest całkowicie suchy, powinny być przechowywane w hermetycznym metalowym pojemniku/wodzie, a następnie utylizowane, w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Zastosowane surowce naturalne mogą wydzielać typowy zapach. Podczas używania sprzętu do natryskiwania należy nosić zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania należy nosić maskę przeciwpyłową! Zawartość LZO: 460 g/l, wartość graniczna UE: 700 g/l (kat. f). GISCODE: Ö 60+ / EAK: 08 01 02

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Zawiera: Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2% aromatyczne. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

LEINOS 241

Olej Twardy-Jasny

GHS-08 /
Niebezpieczeństwo



Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji.

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 25. März 2026