

LEINOS 248

Tvrký olej LF

Použití: Ve vnitřních prostorách. Pro impregnaci dřeva s otevřenými póry. Vytváří odolný povrch.

Technické Charakteristiky: Impregnace odolná proti poškrábání a odpuzující vodu. Propustnost pro vodní páry. Bez rozpouštědel. Testováno na migrační chování podle DIN EN 71, část 3.

Barva: Bezbarvý až lehce nažloutlý.

Složky: Lněný olej, dřevěný olej, ricinový olej, slunečnicový olej, karnaubský vosk, jíl, sušící prostředky.

Velikosti Balení: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Podklad a Příprava: Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte technické listy všech použitých výrobků. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu a savý. Dřevěné povrchy předem přebruste zrnitostí 100-150 ve směru vláken.

Zpracování: Jednorázově naneste termopastou nebo lešticím strojem či povrchovým kartáčem. Teplota místnosti a povrchu nad 15 °C. A. Nanášení nátěru na neošetřené nebo savé podklady: Pro aplikaci za tepla: Hloubková impregnace při jednorázovém nanesení. V oblasti podlahy naneste plochým štětcem tenkou vrstvu studeného Tvrdého oleje bez rozpouštědel 248. Poté opatrně zapracujte za tepla pomocí stroje Thermopad. Pro aplikaci za studena: Naneste 1-2x Tvrdý olej Solvent-free 248 s mezidobím schnutí 24 h. V podlahových plochách naneste přípravek v tenké vrstvě plochým štětcem. Poté pečlivě zapracujte lešticím strojem a bílým padem. V případě potřeby naneste druhou vrstvu po uplynutí mezidobí schnutí 24 hodin. Spotřeba je zde pouze 3-5 g/m². Tvrdý olej LF 248 nanášejte po kapkách a rozleštěte bílým padem. Obecně: Před dalším ošetřením voskovým přípravkem LEINOS je třeba zajistit, aby byl základní nátěr dobře vysušený a již nenasákavý, aby nedošlo k ochuzení následných vrstev a tím k znehodnocení povrchu! B. Renovační nátěr: Podklad očistěte a přebruste. Poté jednorázově naneste nátěr Tvrdý olej bez rozpouštědel 248. Voskované povrchy lze renovovat pomocí Tvrdého oleje Solvent-free 248, pokud byl předtím vosk zcela odstraněn.

Doba Schnutí: Po 24 hodinách vysušte prach. Po 48 hodinách vysušte. Obecně: Tento systém vyžaduje pro sušení dostatečné množství kyslíku ve vzduchu. Proto zajistěte dobré větrání, např. ventilátorem ve stagnujícím vzduchu, abyste zabránili vzniku zápachu.

Spotřeba: Spotřeba na jedno použití: Povrchový kartáč 20-30 ml/m². Nanášejte střídavě, abyste se vyhnuli problémům s vysycháním!

Ředidla a Čisticí Prostředky: LEINOS Ředidlo 200 je produkt připravený k použití.

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu nejméně 2 let, pokud je původně zapečetěný. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Obsah těkavých organických látek: <10 g/l, limitní hodnota EU: 400 g/l (kat. e). GISCODE: Ö 10+ / EAK: 08 01 11

Standardní věty o nebezpečnosti: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

LEINOS 248

Tvrký olej LF

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 24. März 2026