

LEINOS 253

Olej do parkietu LF

Zastosowanie: Do intensywnie użytkowanych podłóg drewnianych, schodów, płyt OSB Sterling i podobnych powierzchni wewnętrznych.

Właściwości techniczne: Olej do parkietu LF 253 to bezrozpuszczalnikowa mieszanka oleju i wosku. Trwale uszlachetnia drewno i gwarantuje odporną powierzchnię. Struktura drewna zostaje ożywiona i uzyskuje aksamitny połysk. Odporny na ślinę i pot zgodnie z normą DIN EN 53 160, po dwóch aplikacjach. Filmotwórcza powłoka olejowo-woskowa jest bardzo łatwa w pielęgnacji.

Kolor: 002 Bezbarwny, 202 Biały.

Składniki: Olej lniany, olej rycynowy - żywica naturalna wrząca, olej drzewny - olej stojący, olej drzewny - olej rycynowy - olej stojący, mikrowosk, glina, kaolin, pigmenty mineralne (z wyjątkiem bezbarwnych), środki suszące.

Wielkości Opakowań: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Podłoże i przygotowanie: Podłoże musi być suche (wilgotność drewna maks. 14%) i wolne od tłustych zanieczyszczeń. Temperatura aplikacji nie powinna być niższa niż 16°C. W niższych temperaturach schnięcie jest opóźnione. Końcowe szlifowanie powierzchni papierem o ziarnistości co najmniej 120 lub siatką.

Sposób stosowania: Olej do parkietu LF nanieść równomiernie jednorazowo za pomocą dwustronnej szpachelki (ok. 15-30 ml/m², w zależności od chłonności drewna). Następnie dokładnie wypolerować powierzchnię za pomocą jednotarczowej maszyny polerskiej i zielonego pada, a następnie wypolerować białym padem. W przypadku podłóg intensywnie użytkowanych lub szczególnie chłonnych, nałożyć drugą warstwę oszczędnie następnego dnia. Po 20-30 minutach wypolerować powierzchnię białym padem. Za wszelką cenę unikać tworzenia się warstw! Uwaga: Podłogi muszą być układane bez spoin lub wyrównane, jeśli to konieczne. Jeśli występują łączenia, olej może wyciekać lub może być generowany hałas podczas chodzenia po podłodze.

Czas schnięcia: Czas schnięcia wynosi ok. 6-12 godzin (20-23°C / 50-55% wilgotności względnej). Całkowite wyschnięcie i pełna nośność po 7-10 dniach. Aby zapewnić niezawodne suszenie i uniknąć nieprzyjemnych zapachów, zawsze zalecamy użycie wentylatora w celu zapewnienia wystarczającej cyrkulacji powietrza na powierzchni podczas fazy suszenia.

Zużycie: 15-30 ml/m²; pokrycie: 40-60 m²/litr.

Przechowywanie i trwałość: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Pojemnik należy szczelnie zamknąć. Stabilność przez co najmniej 2 lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Uwagi specjalne: Materiały robocze nasączone produktem z olejem, który nie jest całkowicie suchy, powinny być przechowywane w hermetycznym metalowym pojemniku/wodzie, a następnie utylizowane, w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Zastosowane surowce naturalne mogą wydzielać typowy zapach. Podczas używania sprzętu do natryskiwania należy nosić zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania należy nosić maskę przeciwpyłową! Zawartość LZO: 1 g/l, wartość graniczna UE: 400 g/l (kat. e). GISCODE: BSL10 / EAK: 08 01 12

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji.



LEINOS 253

Olej do parkietu LF

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 03. Juni 2026