

LEINOS 255

Objektový olej

Použití: K základnímu nátěru a finální úpravě všech savých podkladů, jako je dřevo, terakota, kameninové dlaždice, neutrální podlahy z potěru, dřevotřískové desky, jako jsou desky OSB atd., v interiéru. Zejména pro impregnaci silně namáhaných dřevěných podlah a dřevěných schodišť. Tento produkt se výborně hodí jako finální olej pro všechny druhy olejovaných povrchů.

Technické Charakteristiky: Oživuje přirozenou strukturu, prohlubuje odstín ošetřených podkladů a vytváří kompaktní, velmi odolný povrch, který odpuzuje vodu a nečistoty a je do značné míry odolný proti žloutnutí.

Složky: Pojiva na bázi rostlinných olejů, isoparafinů, mikrovosku, kyseliny křemičité a sušiv.

Velikosti Balení: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Podklad a Příprava: Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %), čistý a bez prachu. Teplota při aplikaci by neměla klesnout pod 10 °C. Při nižších teplotách se prodlužuje doba schnutí. Před olejováním proveďte finální broušení povrchů zrnitostí 120 nebo mřížkou. Plochy, které již byly v minulosti olejovány, před renovací důkladně obruste zrnitostí 180.

Zpracování: Produkt je připraven k okamžitému použití. Naneste jej tenkou a rovnoměrnou vrstvou pomocí válečku s krátkým vlasem nebo mpu, dobře rozetřete, nechte působit a zaschnout. Leštění zeleným polštářkem není nutné, ale v případě potřeby jej lze provést ihned po nanesení. Při tom zpracovávejte pouze malé plochy o velikosti max. 1–2 m², protože olej velmi rychle „ztuhne“. Po cca 6–8 hodinách povrch přebrouste brusným papírem zrnitosti 180, zbavte prachu a naneste druhou vrstvu v tenké vrstvě, nechte působit a schnout minimálně 24 hodin. U velmi savých povrchů může být nutná třetí vrstva s mezibroušením. Proveďte předběžný test! Při zpracování a schnutí produktů zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! V opačném případě může dojít k poruchám schnutí a nepříjemnému zápachu!

Doba Schnutí: Na dotek suchý po cca 4–6 hodinách (20 °C / 50–55 % relativní vlhkosti vzduchu). Po 6–8 hodinách se nanese druhá vrstva. Úplně zaschne po cca 24 hodinách. Plná zatížitelnost je dosažena po cca 3–4 dnech.

Spotřeba: První nátěr na neošetřené dřevo by měl v závislosti na savosti činit 50 až 60 g/m². Druhý nátěr se provádí pouze v tenké vrstvě, přibližně 15–20 g/m². Při renovaci starých olejovaných povrchů obvykle postačí jedna vrstva o tloušťce přibližně 30 g/m². Výtěžnost: 16–22 m²/l při dvou nátěrech.

Ředidla a Čisticí Prostředky: S ředidlem LEINOS 200.

Skladování a Trvanlivost: Skladujte v chladu a suchu. Nádobu dobře uzavřete. U otevřených obalů může dojít k tvorbě povlaku. Před dalším použitím je třeba tento povlak odstranit.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé přípravkem, na nichž není olej zcela zaschlý, je třeba skladovat vzduchotěsně v kovových nádobách nebo ve vodě a poté zlikvidovat, protože jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. V důsledku použitých přírodních surovin se může objevit pro daný druh typický zápach. Při používání stříkacích zařízení noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku proti jemnému prachu! Obsah VOC: 500 g/l, limitní hodnota EU: 500 g/l (kat. i). Giscode: BSL40 / EAK: 08 01 11 / UFI: 5YMJ-VP8M-MU16-RVYM

Standardní věty o nebezpečnosti: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje bis(2-ethylhexanoát) kobaltu. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Hořlavá kapalina a páry.

LEINOS 255

Objektový olej

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. Zlikvidujte obsah/obal v příslušném recyklačním nebo likvidačním zařízení.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 12. Oktober 2026