

LEINOS 255

Olej do obiektów

Zastosowanie: Do gruntowania i wykańczania wszystkich chłonnych podłoży, takich jak drewno, terakota, płytki z gresu, neutralne posadzki jastrychowe, płyty drewnopochodne, np. płyty OSB itp., w pomieszczeniach. Przeznaczony specjalnie do uszczelniania intensywnie eksploatowanych podłóg drewnianych i schodów drewnianych. Produkt doskonale nadaje się jako olej wykończeniowy do wszystkich rodzajów powierzchni olejowanych.

Właściwości techniczne: Ożywia naturalną strukturę, pogłębia barwę podłożu poddanych obróbce i tworzy jednolitą, bardzo wytrzymałą oraz odporną na wodę i zabrudzenia powierzchnię, która w znacznym stopniu jest odporna na żółknięcie.

Składniki: Środki wiążące na bazie olejów roślinnych, izoparafiny, mikrowosku, kwasu krzemowego, substancji suszących.

Wielkości Opakowań: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Podłoże i przygotowanie: Podłoże musi być suche (wilgotność drewna maks. 14 %), czyste i wolne od kurzu. Temperatura podczas nakładania nie powinna być niższa niż 10°C. Przy niższych temperaturach proces schnięcia ulega opóźnieniu. Przed nałożeniem oleju należy wykonać ostateczne szlifowanie powierzchni papierem ściernym o ziarnistości 120 lub siatką. Powierzchnie, które były wcześniej olejowane, należy przed renowacją dokładnie przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 180.

Sposób stosowania: Produkt jest gotowy do użycia. Należy go nakładać cienką i równomierną warstwą za pomocą wałka z krótkim włosiem lub mopa, dobrze rozprowadzić, odczekać i pozostawić do wyschnięcia. Polerowanie zieloną podkładką nie jest konieczne, ale w razie potrzeby można je wykonać natychmiast po nałożeniu. Należy przy tym obrabiać tylko niewielkie powierzchnie o wielkości maksymalnie 1–2 m², ponieważ olej bardzo szybko „chłonie się”. Po ok. 6–8 godzinach przeszlifować powierzchnię papierem ściernym o ziarnistości 180, usunąć pył i nałożyć drugą warstwę cienką warstwą, pozostawić do wyschnięcia i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. W przypadku bardzo chłonnych powierzchni może być konieczne nałożenie trzeciej warstwy z pośrednim szlifowaniem. Przeprowadzić próbę wstępną! Podczas nakładania i schnięcia produktów należy zapewnić optymalną cyrkulację świeżego powietrza! W przeciwnym razie możliwe są zaburzenia schnięcia i uciążliwy zapach!

Czas schnięcia: Powierzchnia wysycha do stanu, w którym nie pozostawia śladów po dotknięciu, po ok. 4–6 godz. (20°C / 50–55% wilgotności względnej powietrza). Po 6–8 godzinach nakłada się drugą warstwę. Całkowite wyschnięcie następuje po ok. 24 godzinach. Pełna wytrzymałość osiągana jest po ok. 3–4 dniach.

Zużycie: Pierwsza warstwa na nieimpregnowanym drewnie powinna wynosić, w zależności od chłonności, od 50 do 60 g/m². Druga warstwa nakładana jest już tylko cienko, w ilości ok. 15–20 g/m². W przypadku renowacji starych powierzchni pokrytych olejem zazwyczaj wystarczy jedna warstwa o grubości ok. 30 g/m². Wydajność: 16–22 m²/litr przy dwukrotnym nałożeniu.

Środki rozcieńczające i czyszczące: Z rozcieńczalnikiem LEINOS 200.

Przechowywanie i trwałość: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Pojemnik należy dobrze zamknąć. W przypadku otwartych opakowań może pojawić się warstwa osadu. Przed ponownym użyciem należy usunąć tę warstwę.

LEINOS 255

Olej do obiektów

Uwagi specjalne: Materiały robocze nasączone produktem, zawierające niecałkowicie wyschnięty olej, należy przechowywać w hermetycznych metalowych pojemnikach lub w wodzie, a następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Ze względu na zastosowane surowce naturalne może pojawić się charakterystyczny dla tego rodzaju produkt zapach. Podczas stosowania opryskiwaczy należy nosić zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania należy nosić maskę przeciwpylową! Zawartość LZO: 500 g/l, wartość graniczna UE: 500 g/l (kat. i). Giscode: BSL40 / EAK: 08 01 11 / UFI: 5YMJ-VP8M-MU16-RVYM

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Zawiera bis(2-etyloheksanoinian) kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Łatwopalna ciecz i pary.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Zawartość/pojemnik usuwać wg określonych zasad recyklingu lub za pośrednictwem składowiska odpadów.

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 12. Oktober 2026