

LEINOS 259

Huile dure universel

Application: Pour la couche de fond à pores ouverts et le traitement final de tous les supports absorbants et fortement sollicités à l'intérieur, tels que les sols en bois et en liège, les escaliers, les carreaux de terre cuite et de grès non émaillés, les panneaux Sterling OSB, les surfaces de meubles, etc.

Caractéristiques Techniques: Ravive la structure naturelle, approfondit la teinte des supports traités et donne une surface satinée, résistante et hydrofuge, qui jaunit très peu. Testé selon EN 71, partie 3 et sur la résistance à la salive et à la sueur selon DIN 53160.

Couleur: Incolore à légèrement jaunâtre. Les supports clairs et absorbants deviennent un peu plus foncés en séchant. Les bois sont plus ou moins fortement teintés en fonction de leur croissance.

Ingrédients: Huile de lin, standolie d'huile de bois et d'huile de ricin, standolie d'huile de bois, ester de résine naturelle, isoparaffine, siccatifs.

Tailles de Conditionnement: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l

Support et Préparation: Le support doit être sec, solide, propre, exempt de graisse et de poussière, et absorbant. Poncer préalablement les surfaces en bois avec un grain de 150-180 dans le sens des fibres.

Traitement: Peindre, rouler, pulvériser, tremper. Température ambiante et de surface supérieure à 15 °C. Appliquer 3 couches fines et régulières à la fois à l'aide d'un rouleau de vitrification, en respectant un temps de séchage de 6 à 8 heures entre les couches. Les surplus doivent impérativement être évités ou enlevés. Aucun ponçage intermédiaire n'est nécessaire. Les surfaces cirées peuvent être recouvertes avec l'Huile dure universelle LEINOS 259 si la cire a été entièrement éliminée au préalable.

Temps de Séchage: Sec à la poussière après env. 6-8 heures. Sec au toucher après environ 16-24 heures. Pour un séchage sûr et pour éviter la formation d'odeurs, nous recommandons toujours l'utilisation d'un ventilateur qui assure une circulation d'air suffisante à la surface de la peinture pendant la phase de séchage.

Consommation: Par couche, env. 40-60 ml/m², peut varier en fonction de l'absorption du support. Il est recommandé d'appliquer 3 couches.

Diluants et Produits de Nettoyage: Le produit est prêt à l'emploi. Nettoyage avec LEINOS Diluant 200.

Stockage et Durée de Conservation: En emballage d'origine, stable pendant au moins 2 ans. Conserver dans un endroit frais, sec et fermé.

Remarques Particulières: Les matériaux de travail imprégnés de produit et dont l'huile n'est pas complètement sèche doivent être conservés à l'abri de l'air dans un récipient métallique/de l'eau, puis éliminés, car il existe sinon un risque d'inflammation spontanée en raison de la teneur en huile végétale. Les matières premières naturelles utilisées peuvent dégager une odeur typique de l'espèce. Porter une protection respiratoire homologuée lors de l'utilisation d'appareils de pulvérisation. Porter un masque anti-poussière lors du ponçage ! Teneur en COV : 460 g/l, valeur limite UE : 700 g/l (cat. f). EAK : 08 01 11 / GISCODE : Ö 60+

Mentions de danger: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

LEINOS 259

Huile dure universel

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 25. März 2026