

# LEINOS 280

## Olej na pracovní desky (vhodný pro potraviny)

**Použití:** Impregnace a ochrana kuchyňských pracovních desek, povrchů nábytku a dětských hraček ze dřeva. Vzhledem k intenzivnímu používání kapalin a jejich chemických látek vyžadují pracovní desky vysoce účinný olej, který je speciálně přizpůsoben požadavkům kuchyňského a potravinářského sektoru.

**Technické Charakteristiky:** Velmi dobrá odolnost proti skvrnám od kávy, červeného vína, ovocných šťáv atd. Splňuje požadavky normy DIN EN 71-3 na povrchy dětských hraček. Dobře proniká do dřeva, je difúzní, antistatický, oživuje a prohlubuje přirozenou strukturu a barevnost ošetřeného dřeva. Při použití v souladu s určením je výrobek v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004 a německým zákoníkem pro potraviny, zboží a krmiva (LFGB).

**Barva:** Bezbarvý.

**Složky:** Lněný olej, dřevěný olej, ricinový olej, ester přírodní pryskyřice, izoparafín, karnaubský vosk, sušící prostředky.

**Velikosti Balení:** 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l

**Podklad a Příprava:** Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva pod 14 %), pevný, savý, čistý a zbavený pryskyřice a prachu. Dobré závěrečné broušení zrnitostí 240.

**Zpracování:** Před použitím pečlivě promíchejte! Nanášejte štětcem, hadříkem, válečkem nebo houbou při teplotě okolí a povrchu nad 15 °C. Po cca 20-30 minutách penetrace setřete nebo odstraňte přebytečný olej a povrch vyleštěte do sucha hadříkem nebo padem. A. Neošetřený, savý podklad: 1. Po uplynutí doby penetrace cca 20-30 minut přebytečný olej rozetřete nebo odstraňte na místech, která jsou stále savá, a povrch vyleštěte do sucha hadříkem nebo podložkou. 2. Druhý den naneste další tenkou vrstvu a aplikujte podle výše uvedeného popisu. V případě potřeby naneste třetí vrstvu v závislosti na savosti podkladu. Důležité: Na povrchu nesmí zůstat žádná vrstva oleje! B. Renovační nátěr: Pro údržbu a osvěžení znovu naolejujte povrch, jak je popsáno výše. Šedé povrchy, které již byly napadeny, přebruste jemným brusným papírem (zrnitost 240) nebo padem a znovu naolejujte. Intenzivně používané povrchy přeolejujte každý měsíc. Proveďte předběžnou zkoušku!

**Doba Schnutí:** Suchý a znovu nanášený po 18-24 hodinách (18-22 °C / 50-55 % relativní vlhkosti). Úplné zaschnutí trvá přibližně 7-10 dní. Pro spolehlivé schnutí a zamezení vzniku zápachu doporučujeme vždy použít ventilátor, aby byla během fáze schnutí zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu na povrchu nátěru.

**Spotřeba:** 20-50 ml/m<sup>2</sup> v závislosti na savosti podkladu.

**Ředidla a Čisticí Prostředky:** Olej na pracovní desky 280 je připraven k použití. Náradí ihned po použití očistěte Ředidlem LEINOS 200.

**Skladování a Trvanlivost:** Skladujte na chladném a suchém místě. Trvanlivost je nejméně 2 roky, pokud není otevřeno. Otevřené nádoby pevně uzavřete. Zbytky přelijte do menších nádob.

**Zvláštní Pokyny:** Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Obsah těkavých organických látek: 360 g/litr. Limitní hodnota EU: 700 g/l (kat. f). GISCODE: BSL10 / EAK: 08 01 11

# LEINOS 280

## Olej na pracovní desky (vhodný pro potraviny)

**Standardní věty o nebezpečnosti:** Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026