

LEINOS 290

Tvrdivoskový olej

Použití: K základnímu nátěru a povrchové úpravě všech savých podkladů, jako jsou dřevěné a korkové podlahy, terakota, kameninové dlaždice, neutrální stěrkové podlahy, dřevěné desky, jako jsou Sterling OSB desky atd., v interiéru.

Technické Charakteristiky: Oživuje přirozenou strukturu, prohlubuje tón ošetřených podkladů a vytváří otevřený, hedvábně matný, odolný a vodoodpudivý povrch, který je do značné míry odolný proti žloutnutí. Testováno na chemickou odolnost pro použití v interiéru podle DIN 68861 (např. voda, káva, pivo, cola, červené víno). Testováno na migrační chování podle DIN EN 71, část 3 a na odolnost vůči slinám a potu podle DIN 53160.

Barva: 002 Bezbarvý, 032 Bezbarvý lesklý (vhodný i na korkové povrchy), 053 Třešeň, 054 Pískově žlutý, 062 Ořech, 076 Přírodní dub, 101 Dvojitá bílá, 102 Eben, 200 Neutralizující, 202 Bílá, 212 Šedá.

Složky: Lněný olej, dřevěný olej, ricinový olej, ester přírodní pryskyřice, jílu, kaolin, oxid zinečnatý, mikrovosk, kyselina křemičitá, izoparafiny, minerální pigmenty, sušidla.

Velikosti Balení: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Podklad a Příprava: Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %), čistý a bez prachu. Teplota při aplikaci by neměla být nižší než 16 °C. Při nižších teplotách je schnutí opožděno. Závěrečné broušení povrchů zrnitostí minimálně 120 nebo mřížkou. Zvláště silně savé podklady, jako je korek, je nutné opatřit základním nátěrem Tvrdý olej 240.

Zpracování: Před použitím pečlivě protřepejte. Tvrdivoskový olej je připraven k použití. Nanášejte tence a rovnoměrně pomocí těsnicího válečku s krátkým vlasem nebo mopu a dobře rozetřete. Přibližně po 15-20 minutách odstraňte přebytečný materiál a zatmelte zeleným tamponem. Po 16-24 hodinách naneste druhou tenkou vrstvu a vyleštěte bílým padem. Pokud je povrch po první vrstvě drsný, přebruste jej zrnitostí 150-180. Před nanesením druhé vrstvy důkladně odstraňte brusný prach. U korku může být nutná třetí vrstva Tvrdivoskového oleje. Proveďte předběžnou zkoušku! Během nanášení a schnutí výrobků zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! Údržba a následná péče: Podlahy ošetřené tvrdivoskovým olejem očistěte rostlinným mýdlem 930 (přidejte max. 10-30 ml do 10 litrů vody na vytírání, používejte vlhké, ne mokré) a v případě potřeby (pokud se objeví známky opotřebení) ošetřete Čisticím a ošetřujícím olejem 285. Hojně využívané povrchy (školy, kanceláře atd.) by měly být ošetřeny Čisticím a ošetřujícím olejem 285 4 týdny po poslední aplikaci Tvrdivoskového oleje, poté, co byla podlaha vyčištěna přípravkem Rostlinné mýdlo 930. Další udržovací péče pomocí Čisticího a ošetřujícího oleje se provádí podle potřeby.

Doba Schnutí: Doba schnutí je přibližně 6-12 hodin (20 °C / 50-55 % relativní vlhkosti). Druhá vrstva se nanáší po 16-24 hodinách. Mírně zatížitelný po 3 dnech. Plně zatížitelná po 7-14 dnech. Pro spolehlivé schnutí a zamezení vzniku zápachu doporučujeme vždy použít ventilátor, který zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu na povrchu během fáze schnutí.

Spotřeba: 30-50 ml/m²; pokrytí cca 25 m²/litr. Přesnou spotřebu určete na objektu.

Ředidla a Čisticí Prostředky: LEINOS Ředidlo 200.

Skladování a Trvanlivost: Skladujte na chladném a suchém místě. Trvanlivost je nejméně 2 roky, pokud není otevřeno. Nádobu pevně uzavřete. Před dalším použitím odstraňte případnou slupku.

LEINOS 290

Turdovoskouý olej

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Barevné specifikace a barevné potisky nejsou závazné. V závislosti na šarži, podkladu a technice tisku jsou možné barevné odchylky. Zaschlý původní barevný odstín se liší od čerstvého barevného odstínu v obalu. Proto je nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barev. Různé šarže stejného barevného odstínu smíchejte dohromady. Obsah těkavých organických látek: 440 g/l, limitní hodnota EU: 500 g/l (kat. i). GISCODE: Ö 60+ / EAK: 08 01 11

Standardní věty o nebezpečnosti: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026