

LEINOS 291

Tvrdivoskový olej LF

Použití: K základnímu nátěru a povrchové úpravě všech savých podkladů, jako jsou dřevěné a korkové podlahy, terakota, kameninové dlaždice, neutrální stěrkové podlahy, dřevěné desky, jako jsou Sterling OSB desky atd., v interiéru.

Technické Charakteristiky: Tvrdivoskový olej LF je směs oleje a vosku bez rozpouštědel. Dodává dřevu odolnou povrchovou úpravu a zaručuje odolný povrch. Oživuje strukturu dřeva a dodává mu sametový lesk. Testováno na migrační chování podle DIN EN 71, část 3 a testováno na odolnost vůči slinám a potu podle DIN 53160.

Barva: 002 Bezbarvý, 202 Bílý.

Složky: Dřevěný olej, lněný olej, ricinový olej, slunečnicový olej, jíl, kaolin, mikrovosk, minerální pigmenty (kromě bezbarvých), sušicí prostředky.

Velikosti Balení: 0,75 l / 2,5 l

Podklad a Příprava: Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %), čistý a bez prachu. Teplota při aplikaci by neměla být nižší než 16 °C. Při nižších teplotách je schnutí opožděno. Závěrečné broušení povrchů zrnitostí minimálně 120 nebo mřížkou.

Zpracování: Oboustrannou špachtlí naneste rovnoměrně tvrdivoskový olej LF (přibližně 15-30 ml/m², v závislosti na savosti dřeva). Poté povrch důkladně vyleštíte jednodoučovou leštičkou se zeleným padem a vyleštíte bílým padem. Po 12 hodinách naneste druhou tenkou vrstvu tvrdivoskového oleje bezbarvého LF 291 nebo tvrdivoskového oleje bezbarvého 290. U silně namáhaných nebo obzvláště savých podlah naneste druhý nátěr šetrně následující den. Po 20-30 minutách povrch podložte bílým padem. Při nanášení a schnutí výrobků zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! V opačném případě hrozí vznik nepříjemných pachů! Za každou cenu zabraňte tvorbě vrstev! Upozornění: Podlahy musí být položeny beze spár, případně vyrovnány. Při výskytu spár může docházet k úniku oleje nebo ke vzniku hluku při chůzi po podlaze.

Doba Schnutí: Doba sušení je přibližně 6-12 hodin (20-23 °C / 50-55 % relativní vlhkosti). Úplné vyschnutí a plná nosnost po 7-10 dnech. Pro spolehlivé sušení a zamezení vzniku zápachu doporučujeme vždy použít ventilátor, který zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu na povrchu během fáze sušení.

Spotřeba: 15-30 ml/m²; krytí: cca 30-60 m²/l v závislosti na podkladu.

Ředidla a Čisticí Prostředky: LEINOS Ředidlo 200.

Skladování a Trvanlivost: Skladujte na chladném a suchém místě. Nádobu pevně uzavřete. Při původním uzavření vydrží nejméně 2 roky.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Barevné specifikace a barevné potisky nejsou závazné. V závislosti na šarži, podkladu a technice tisku jsou možné barevné odchylky. Zaschlý původní barevný odstín se liší od čerstvého barevného odstínu v obalu. Proto je nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barev. Různé šarže stejného barevného odstínu smíchejte dohromady. Obsah těkavých organických látek: 1 g/l, limitní hodnota EU: 700 g/l (kat. f). EAK: 08 01 11 / GISCODE: Ö 10+

Standardní věty o nebezpečnosti: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

LEINOS 291

Turdouoskouý olej LF

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 24. März 2026