

LEINOS 331

Sol en bois vintage

Application: Pour la mise en couleur des surfaces en bois à l'intérieur.

Caractéristiques Techniques: Vintage Wood Ground 331 sert d'agent d'adhérence et permet de créer un support en bois clair pour la décoration vintage suivante.

Couleur: Blanc.

Ingrédients: Eau, savon de gomme-laque, savon de résine naturelle, cire d'abeille, cire de carnauba, cellulose, pigments minéraux, conservateur benzisothiazolinone. Teneur en COV <1 g/l. Valeur limite UE max. 30 g/l (catégorie "a" à partir de 2010)

Tailles de Conditionnement: 0,5 l

Traitement: Le Vintage Wood-Ground est tout d'abord appliqué au pinceau, au rouleau ou à la spatule, en fine couche ou de manière plastique, selon l'aspect souhaité sur le support. Le traitement ultérieur se fait après le séchage, le cas échéant en plusieurs couches, avec le Pigments concentrés LEINOS 668, de la manière souhaitée. Pour finir, après le séchage complet de toutes les couches de peinture, poncer la surface avec du papier abrasif jusqu'à obtention de l'aspect souhaité.

Temps de Séchage: En fonction de l'épaisseur des couches de peinture et du climat ambiant.

Diluants et Produits de Nettoyage: Le produit est prêt à l'emploi.

Stockage et Durée de Conservation: Conserver dans un endroit frais, sec et fermé. Protéger du gel !

Remarques Particulières: EAK 08 01 20

Mentions de danger: Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée. Hotline allergie: +49 4163 / 867 47-0

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 25. März 2026