

LEINOS 350

Cire finish pour murs

Application: Finition pour le traitement ultérieur de surfaces conçues avec la peinture à dispersion à base de résine naturelle 660, le Lasure à la spatule 630 ou le Lasure à l'éponge pour murs 601. Ne convient pas aux peintures à la chaux ou aux peintures au silicate.

Caractéristiques Techniques: Film de protection à pores ouverts à base de matières premières naturelles. Protège les surfaces décorées contre la saleté et l'abrasion mécanique. Augmente la résistance à l'essuyage.

Ingrédients: Huile de noix, huile de carthame, ester de résine naturelle, microcire, alumine, isoparaffine, benzisothiazolinone, siccatifs.

Tailles de Conditionnement: 0,75 l / 2,5 l

Traitement: Appliquer parcimonieusement avec un chiffon éponge, un rouleau ou un pinceau. Température ambiante et de surface supérieure à 15°C.

Consommation: Environ 35 ml/m² par application. Utiliser avec parcimonie afin d'éviter les problèmes de séchage.

Diluants et Produits de Nettoyage: LEINOS Diluant 200.

Stockage et Durée de Conservation: Conserver au frais mais à l'abri du gel. Bien refermer le récipient après utilisation.

Remarques Particulières: Teneur en COV : 430 g/l, valeur limite UE : 700 g/l (cat. f). EAK : 08 01 11 / GISCODE : Ö60+

Mentions de danger: Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée. Hotline allergie: +49 4163 / 867 47-0

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 25. März 2026