

# LEINOS 601

## Nátěr na stěny

**Použití:** Pro barevné provedení s difuzně otevřeným Nátěrem na stěny v obytných prostorech.

**Technické Charakteristiky:** Díky své hladké konzistenci se velmi snadno nanáší. Velmi dobrá propustnost pro vodní páry.

**Barva:** Transparentní. Lze barvit podle potřeby přidáním Pigmentového koncentrátu 668.

**Složky:** Voda, šelakové mýdlo, mýdlo z přírodní pryskyřice, karnaubský vosk, včelí vosk, metylcelulóza, lněný olej, mikrovosk, izoparafin, světlivový olej, jíl, potaš, benzisothiazolinon.

**Velikosti Balení:** 0,75 l / 2,5 l

**Podklad a Příprava:** Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a bez penetračních látek. Podklad by měl být rovnoměrně bílý, aby se co nejlépe projevil barevné tóny techniky zasklívání (např. natřený barvou LEINOS Prostorově bílá 650 nebo LEINOS Disperzní barva z přírodní pryskyřice 660). Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte technické listy všech použitých výrobků.

**Zpracování:** S efektní stírací rukavicí, přírodní houbou nebo válečkem z jehněčí kůže. Teplota místnosti a povrchu nad 15 °C. Výrobek je připraven k použití.

**Doba Schnutí:** Vyschne po 1-2 hodinách, zcela suchý po cca 24 hodinách.

**Spotřeba:** Přibližně 30-50 g/m<sup>2</sup>. Tato hodnota se však může lišit v závislosti na savosti podkladu.

**Ředidla a Čisticí Prostředky:** Voda a rostlinné mýdlo LEINOS 930.

**Skladování a Trvanlivost:** Stabilita po dobu přibližně 12 měsíců v původním stavu. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě. Chraňte před mrazem! Otevřené nádoby spotřebujte do 2 dnů.

**Zvláštní Pokyny:** Obsah těkavých organických látek: 1 g/l, mezní hodnota EU: 30 g/l (kat. a).  
EAK: 08 01 20

**Standardní věty o nebezpečnosti:** Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:** Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 24. März 2026