

LEINOS 610

Remplissage de quartz ProfiGrund

Application: Couche de fond et de badigeon idéale pour une reprise en pleine surface des fissures capillaires, des retouches d'enduit et des fines différences de structure. Également pour les anciennes peintures porteuses et les systèmes d'isolation thermique extérieure (ITE). Comme couche de finition, il est recommandé d'utiliser la peinture pour façades LEINOS ProfiSol-Fassadenfarbe fein ou LEINOS-UniverSil Fassadenfarbe fein.

Caractéristiques Techniques: Adhère fortement sur les supports minéraux et à base de résine synthétique. Egalise les fissures capillaires et les différences de structure. Perméable à la vapeur d'eau et au CO₂. Ininflammable. pH 11. Prévient la formation de moisissures et d'algues.

Couleur: Blanc naturel.

Ingrédients: Verre soluble purement minéral, charges silicifiables, fibres de cellulose, additifs organiques < 5% (VOB/C DIN 18363 2.4.1.)

Tailles de Conditionnement: 8 kg / 20 kg

Support et Préparation: Avant l'application, il est impératif de bien mélanger et de tamiser afin d'éliminer les particules de peinture séchées sur le bord du seau ou sur le couvercle. Toutes les surfaces doivent être préparées dans les règles de l'art conformément à la norme VOB partie C DIN 18363 ou aux fiches techniques du BFS. Les trous et les éclats doivent être réparés à l'aide d'un matériau approprié et doivent être complètement secs avant la poursuite du traitement. Les supports incertains doivent être évalués individuellement et des échantillons doivent être réalisés pour la mise en œuvre de la peinture. Supports inadaptés : Bois et dérivés du bois, argile, plâtre, matières plastiques, supports sur lesquels l'eau ne peut pas bien s'écouler et sécher, surfaces exposées au sel, supports généralement non porteurs, ainsi que supports brillants et plasto-élastiques.

Traitement: LEINOS ProfiGrund-Quarzfüller est conçu comme couche de fond et doit être recouvert de peinture fine pour façades LEINOS ProfiSol ou de peinture fine pour façades LEINOS UniverSil. En ajoutant 10-20 % de LEINOS Profi-Fixativ, la peinture est ajustée en fonction de la nécessité de l'application et du support. L'application se fait à la brosse, au rouleau ou à l'appareil Airless. Il est recommandé d'appliquer la peinture à la brosse. Reboucher soigneusement les fissures capillaires et bien colmater les transitions.

Temps de Séchage: Appliquer pendant au moins 12 heures, pas en dessous de +8 °C. Ne pas appliquer LEINOS ProfiGrund-Quarzfüller en plein soleil ni sur des supports chauffés. Protéger les couches fraîches de la pluie.

Consommation: Portée moyenne env. 0,25-0,4 kg/m² sur supports lisses et normalement absorbants.

Diluants et Produits de Nettoyage: La peinture est diluée avec LEINOS Profi-Fixativ. Le nettoyage des outils, des supports et des vêtements souillés se fait immédiatement et soigneusement à l'eau.

Stockage et Durée de Conservation: En emballage d'origine, stable pendant au moins 12 mois. Conserver dans un endroit frais, sec et fermé. Protéger du gel. Les emballages entamés et la préparation diluée ne peuvent pas être stockés.

LEINOS 610

Remplissage de quartz ProfiGrund

Remarques Particulières: Les peintures au silicate LEINOS, les enduits au pinceau au silicate ainsi que les peintures pour façades LEINOS UniverSil et ProfiSol se distinguent particulièrement pour les bâtiments historiques, mais aussi pour une utilisation dans l'architecture moderne. Contrairement aux peintures traditionnelles liées à des résines synthétiques, les peintures silicatées ne forment pas de film de peinture après le séchage, mais une couche de peinture. Le vieillissement de ces peintures silicatées s'effectue par une réduction continue et très lente de l'épaisseur de la couche. Dans la littérature spécialisée, ce comportement est appelé "farinage". Ce farinage est une propriété typique du matériau et N'EST PAS un défaut du produit. Pour obtenir des résultats optimaux, il est indispensable de bien mélanger et de tamiser le matériau avant l'application afin d'éliminer les particules de peinture séchées sur le bord du seau ou sur le couvercle. Il s'agit de caractéristiques typiques du matériau et NON d'un défaut du produit.

Mentions de danger: Respecter la fiche de données de sécurité. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Attention ! Le produit est alcalin ! Protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Laver immédiatement et abondamment à l'eau les éclaboussures sur le verre, la pierre naturelle, l'aluminium, le bois et la peinture. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 24. März 2026