

LEINOS 612

ProfiSol jemná fasádní barva

Použití: Zvolené složení pojiva zajišťuje vynikající přilnavost i na neminerálních podkladech, matných nátěrech na bázi silikonové pryskyřice a emulzních nátěrových hmotách a také na ETICS (vnější tepelně izolační kompozitní systémy). Po zaschnutí jsou nátěry látkově matné, difúzní pro vodní páru (hodnota sd (H₂O):0,01 m) a mají minerální charakter.

Technické Charakteristiky: Vysoce krycí, tkaninově matný, nejvyšší barevná stálost A1 (datový list BFS č. 26), silná přilnavost na minerálních a syntetických podkladech pojených pryskyřicí. Propustný pro vodní páru a CO₂, nehořlavý, hodnota pH 11, zabraňuje napadení plísněmi a řasami.

Barva: Přírodní bílá, stará bílá a dalších 200 smíšených barev. Vzhledem k zahřívacímu účinku na fasády ETICS používejte pouze světlé barvy (HBW > 40). Lze tónovat do pastelových barev pomocí alkalicky odolných tónovacích past.

Složky: Čisté minerální vodní sklo, křemičitý sol, odolné vůči alkáliím, světlostálé, minerální pigmenty, organické přísady, < 5 % (VOB/C DIN 18363 2.4.1.)

Velikosti Balení: 5 l / 12,5 l

Podklad a Příprava: Před použitím důkladně promíchejte a prosejte, abyste odstranili zaschlé částičky barvy z okraje kbelíku nebo víka. Všechny povrchy musí být odborně připraveny v souladu s VOB část C DIN 18363 nebo technickými listy BFS. Díry a odštěpky musí být opraveny vhodným materiálem se stejnou strukturou a před dalším zpracováním musí být zcela suché. Vlasové trhliny a strukturální rozdíly lze připravit po celé ploše pomocí LEINOS Professional Quartz Filler. Nebezpečné podklady je třeba posoudit individuálně a vytvořit vzorové plochy pro strukturu nátěru. Nevhodné podklady: Dřevo a materiály na bázi dřeva, hlína, omítka, plasty, podklady, z nichž nemůže odtékat voda a které dobře vysychají, povrchy vystavené působení solí, obecně neskladné podklady, jakož i lesklé a plastoelastické podklady.

Zpracování: Přidáním LEINOS Professional Fixative se nátěr přizpůsobí aplikaci a podkladu podle potřeby. Základní nátěr upravte přibližně 5-15 % LEINOS Profi-Fixativu, konečný nátěr po 12 hodinách přibližně 5 % LEINOS Profi-Fixativu. LEINOS ProfiSol Jemná fasádní barva se nanáší nejméně ve 2 vrstvách. Na fasádních plochách se zvýšenou expozicí povětrnostním vlivům se doporučuje další nátěr. Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo bezvzduchovým zařízením. Na přilehlé plochy je nutné nanášet tenkou vrstvu bez překrývání, rovnoměrně a křížem.

Doba Schnutí: Každou vrstvu zpracovávajíte nejméně 12 hodin, teplota nesmí být nižší než +8 °C. Nenášejte fasádní barvu LEINOS ProfiSol na přímém slunci nebo na vyhřívané podklady. Čerstvé nátěry chraňte před deštěm.

Spotřeba: Průměrné pokrytí cca 0,13 l/m² na hladkém, normálně savém podkladu, jednou vrstvou.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Barva se ředí Ředidlem LEINOS Profi-Fixativ. Nářadí, podklady a znečištěný oděv ihned důkladně očistěte vodou.

Skladování a Trvanlivost: Stabilita po dobu nejméně 12 měsíců v původním stavu. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě. Chraňte před mrazem. Otevřené nádoby a naředěný přípravek nelze skladovat.

LEINOS 612

ProfiSol jemná fasádní barva

Zvláštní Pokyny: Silikátová barva LEINOS, silikátové omítky a fasádní barvy LEINOS UniverSil a ProfiSol jsou vhodné zejména pro historické budovy, ale také pro použití v moderní architektuře. Na rozdíl od běžných nátěrů pojených syntetickými pryskyřicemi netvoří silikátové barvy po zaschnutí nátěrový film, ale vrstvu barvy. Stárnutí těchto silikátových barev se vyznačuje průběžným, velmi pomalým snižováním tloušťky nátěru. V technické literatuře se toto chování označuje jako "křídování". Toto křídování je typickou vlastností materiálu a NENÍ vadou výrobku. Pro dosažení optimálních výsledků je třeba materiál před použitím důkladně promíchat a prosévat, aby se zaschlé částice barvy odstranily z okraje kbelíku nebo víka. Jedná se o typické vlastnosti materiálu a NE o vadu výrobku. Obsah těkavých organických látek: 2 g/l, limitní hodnota EU: 30 g/l (kat. a). EAK: 08 01 12 / GISCODE: M-SK01

Standardní věty o nebezpečnosti: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Dodržujte bezpečnostní list. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabráňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Pozor! Výrobek je alkalický! Chraňte oči a kůži před stříkanci. Stříkance na skle, přírodním kameni, hliníku, dřevu a laku okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026