

LEINOS 612

Peinture pour façades ProfiSol fine

Application: Grâce à la formulation choisie du liant, on obtient une excellente adhérence, même sur des supports non minéraux, des revêtements mats à base de résine de silicone et de peinture en dispersion ainsi que des systèmes d'isolation thermique extérieure (WDVS). Après séchage, les peintures sont mates, diffusent la vapeur d'eau (valeur sd (H₂O):0,01m) et possèdent un caractère minéral.

Caractéristiques Techniques: Très couvrant, mat au chiffon, résistance maximale des teintes A1 (fiche technique BFS n° 26), forte adhérence sur les supports minéraux et à base de résine synthétique. Perméable à la vapeur d'eau et au CO₂, non inflammable, pH 11, prévention contre les moisissures et les algues.

Couleur: Blanc naturel, blanc ancien et 200 autres teintes mélangées. En raison de l'effet de chauffage sur les façades ITE, utiliser uniquement des teintes claires (HBW > 40). Peut être teinté en couleurs pastel avec des pâtes à teinter résistantes aux alcalis.

Ingrédients: Verre soluble purement minéral, sol de silice, pigments minéraux résistants aux alcalis et à la lumière, additifs organiques, < 5% (VOB/C DIN 18363 2.4.1.)

Tailles de Conditionnement: 5 l / 12,5 l

Support et Préparation: Avant l'application, il est indispensable de bien mélanger et de tamiser afin d'éliminer les particules de peinture séchées sur le bord du seau ou sur le couvercle. Toutes les surfaces doivent être préparées dans les règles de l'art conformément à la norme VOB partie C DIN 18363 ou aux fiches techniques du BFS. Les trous et les éclats doivent être réparés à l'aide d'un matériau approprié et doivent être complètement secs avant la poursuite du traitement. Les fissures capillaires et les différences de structure peuvent être traitées sur toute la surface avec LEINOS Profi-Quarzfüller. Les supports incertains doivent être évalués individuellement et des échantillons doivent être réalisés pour la mise en œuvre de la peinture. Supports non adaptés : Bois et dérivés du bois, argile, plâtre, matières plastiques, supports sur lesquels l'eau ne peut pas bien s'écouler et sécher, surfaces exposées au sel, supports généralement non porteurs, ainsi que supports brillants et plasto-élastiques.

Traitement: L'ajout de LEINOS Profi-Fixativ permet d'ajuster la peinture en fonction de la nécessité de l'application et du support. Ajuster la couche de fond avec env. 5-15 % de LEINOS Profi-Fixativ, la couche de finition après 12 heures avec env. 5 % de LEINOS Profi-Fixativ. LEINOS Peinture pour façades ProfiSol fine s'applique en au moins 2 passages. Il est recommandé d'appliquer une couche supplémentaire sur les surfaces de façade exposées à des intempéries plus importantes. L'application se fait à la brosse, au rouleau ou à l'appareil Airless. Pour les surfaces contiguës, la peinture doit impérativement être appliquée en couche mince, sans chevauchement, de manière régulière et croisée.

Temps de Séchage: Appliquer au moins 12 heures par couche, pas en dessous de +8°C. Ne pas appliquer la peinture pour façades LEINOS ProfiSol en plein soleil et sur des supports chauffés. Protéger les couches fraîches de la pluie.

Consommation: Rendement moyen d'environ 0,13 l/m² sur des supports lisses et normalement absorbants, en une seule couche.

Diluants et Produits de Nettoyage: La peinture est diluée avec LEINOS Profi-Fixativ. Le nettoyage des outils, des supports et des vêtements souillés se fait immédiatement et soigneusement à l'eau.

LEINOS 612

Peinture pour façades ProfiSol fine

Stockage et Durée de Conservation: En emballage d'origine, stable pendant au moins 12 mois. Conserver dans un endroit frais, sec et fermé. Protéger du gel. Les emballages entamés et la préparation diluée ne peuvent pas être stockés.

Remarques Particulières: Les peintures au silicate LEINOS, les enduits au pinceau au silicate ainsi que les peintures pour façades LEINOS UniverSil et ProfiSol se distinguent particulièrement pour les bâtiments historiques, mais aussi pour une utilisation dans l'architecture moderne. Contrairement aux peintures traditionnelles liées à des résines synthétiques, les peintures silicatées ne forment pas de film de peinture après le séchage, mais une couche de peinture. Le vieillissement de ces peintures silicatées s'effectue par une réduction continue et très lente de l'épaisseur de la couche. Dans la littérature spécialisée, ce comportement est appelé "farinage". Ce farinage est une propriété typique du matériau et N'EST PAS un défaut du produit. Pour obtenir des résultats optimaux, il est indispensable de bien mélanger et de tamiser le matériau avant l'application afin d'éliminer les particules de peinture séchées sur le bord du seau ou sur le couvercle. Il s'agit de caractéristiques typiques du matériau et NON d'un défaut du produit. Teneur en COV : 2 g/l, valeur limite UE : 30 g/l (cat. a). EAK : 08 01 12 / GISCODE : M-SK01

Mentions de danger: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: Respecter la fiche de données de sécurité. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Attention ! Le produit est alcalin ! Protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Laver immédiatement et abondamment à l'eau les éclaboussures sur le verre, la pierre naturelle, l'aluminium, le bois et la peinture.

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 25. März 2026