

# LEINOS 630

## Lasur-Spachtel

**Anwendung:** Halbtransparente Spachtelgrundmasse zur Ausführung der LEINOS Spachteltechnik.

**Technische Eigenschaften:** Nach Durchtrocknung transparenter Lasur-Spachtel.

**Farbton:** In Verbindung mit Pigment-Konzentraten 668 individuell abtönbar. Ohne Abtönung nach der Durchtrocknung nahezu farblos.

**Inhaltsstoffe:** Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Carnaubawachs, Bienenwachs, Methycellulose, Talkum, Calciumcarbonat, Tonerde, Benzisothiazolinon.

**Gebindegrößen:** 0,75 l / 2,5 l

**Untergrund und Vorbereitung:** Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss chemisch neutral, fest, trocken, sauber, fett- und staubfrei, und ohne durchschlagende Inhaltsstoffe sein. Den Untergrund, je nach gewünschtem Ergebnis, zunächst mit LEINOS Glätt- und Strukturspachtel 684 und mit Tiefengrund 620 1:1 mit Wasser verdünnt, grundieren. Alternativ mit Naturharz-Dispersionsfarbe 660 deckend streichen, um einen fein strukturierten Untergrund zu erhalten. Den Lasurspachtel 630 mit etwa 10% Pigment-Konzentrat 668 individuell einfärben. Zum Erreichen von Pastell-Tönen nimmt man zur Hälfte Pigment-Konzentrat 668 weiß und ein weiteres farbiges Pigment-Konzentrat.

**Verarbeitung:** Mit Japanspachteln oder ähnlichen geeigneten Spachteln. Raum- und Oberflächentemperatur über 15 °C. A. Spachteln: Mit einem Japanspachtel o. ä. den eingefärbten Lasur-Spachtel 630 in der gewünschten Technik dünn auftragen. Es sollen mindestens 2, besser 3 Arbeitsgänge durchgeführt werden. Dies kann im selben oder in unterschiedlichen Farbtönen geschehen. Die jeweils vorhergehende Schicht muss getrocknet sein. B. Nachbearbeitung: Die farbig gestaltete Wand kann nach der Trocknung mit einer Lammfell-Polierscheibe zu edlem Seidenglanz poliert werden. Zusätzlichen Schutz der Oberfläche erreicht man durch die weitere Verwendung von LEINOS Wand-Wachsfinish 350. Transparenz und Farbtiefe werden durch das Wachsen erheblich gesteigert. C. Tipp: LEINOS empfiehlt, die Spachtelung zunächst auf einer beschichteten Musterplatte auszuprobieren, um Farbauswahl und Technik beurteilen zu können.

**Trocknungszeit:** Überspachtelbar nach 2 - 3 Stunden, polierbar nach ca. 24 Stunden.

**Verbrauch:** Zwischen 30 und 70 g/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang je nach Art der Gestaltung und Verarbeitungsweise.

**Verdünnungs- und Reinigungsmittel:** Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

**Lagerung und Haltbarkeit:** Original verschlossenen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

**Besondere Hinweise:** VOC-Gehalt: 1 g/l, EU-Grenzwert: 30 g/l (Kat. a). EAK: 08 01 12 / GISCODE: M-DF 01

**Gefahrenhinweise:** Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Sicherheitshinweise:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0

# **LEINOS 630**

## **Lasur-Spachtel**

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 24. März 2026