

LEINOS 630

Lasure à la spatule

Application: Enduit de base semi-transparent pour l'exécution de la technique d'enduction LEINOS.

Caractéristiques Techniques: Après séchage complet, lasure à la spatule transparente.

Couleur: Peut être teinté individuellement en combinaison avec les Pigments concentrés 668. Sans mise en teinte, pratiquement incolore après séchage à cœur.

Ingrédients: Eau, savon de gomme laque, savon de résine naturelle, cire de carnauba, cire d'abeille, méthylcellulose, talc, carbonate de calcium, alumine, benzisothiazolinone.

Tailles de Conditionnement: 0,75 l / 2,5 l

Support et Préparation: Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les fiches techniques de tous les produits utilisés. Le support doit être chimiquement neutre, solide, sec, propre, exempt de graisse et de poussière, et sans substances pénétrantes. Appliquer d'abord une couche de fond sur le support, selon le résultat souhaité, avec l'enduit de lissage et de structure LEINOS 684 et avec l'Enduit de fond 620 dilué 1:1 avec de l'eau. Alternativement, appliquer une couche couvrante de Peinture dispersion à base de résine naturelle 660 afin d'obtenir un support finement structuré. Colorer individuellement l'enduit de glaçage 630 avec environ 10% de Pigments concentrés 668. Pour obtenir des tons pastels, utiliser pour moitié du Pigments concentrés 668 blanc et un autre Pigments concentrés de couleur.

Traitement: Avec des spatules japonaises ou des spatules adaptées similaires. Température ambiante et de surface supérieure à 15 °C. A. Application de la spatule : Appliquer une fine couche de Lasure à la spatule 630 colorée à l'aide d'une spatule japonaise ou similaire, selon la technique souhaitée. Il convient d'effectuer au moins 2, de préférence 3 passages. Cela peut se faire dans la même teinte ou dans des teintes différentes. Chaque couche précédente doit être sèche. B. Traitement ultérieur : après séchage, le mur coloré peut être poli avec un disque de polissage en peau d'agneau pour obtenir un brillant satiné noble. On obtient une protection supplémentaire de la surface en continuant à utiliser la Cire murale LEINOS 350. La transparence et la profondeur des couleurs sont considérablement augmentées par la cire. C. Conseil : LEINOS recommande d'essayer l'enduit sur un panneau échantillon revêtu afin de pouvoir juger du choix des couleurs et de la technique.

Temps de Séchage: Peut être recouvert d'une couche de mastic après 2 à 3 heures, peut être poli après environ 24 heures.

Consommation: Entre 30 et 70 g/m² par opération, selon le type de création et le mode d'application.

Diluants et Produits de Nettoyage: Le produit est prêt à l'emploi. Nettoyage des outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon de Pflance LEINOS 930.

Stockage et Durée de Conservation: En emballage d'origine fermé, stable pendant environ 12 mois. Conserver dans un endroit frais, sec et fermé. Protéger du gel !

Remarques Particulières: Teneur en COV : 1 g/l, valeur limite UE : 30 g/l (cat. a). EAK : 08 01 12 / GISCODE : M-DF 01

Mentions de danger: Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

LEINOS 630

Lasure à la spatule

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/réceptacle dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée. Hotline allergie: +49 4163 / 867 47-0

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 25. März 2026