

LEINOS 630

Szpachla lazurująca dekoracyjna

Zastosowanie: Półprzezroczysta masa wyrównująca do techniki wyrównywania LEINOS.

Charakterystyka Techniczna: Po wyschnięciu nałożyć przezroczystą szpachlę lazurującą dekoracyjną.

Kolor: Może być indywidualnie barwiony w połączeniu z Pigmentami w koncentracji 668. Prawie bezbarwny po wyschnięciu bez barwienia.

Składniki: Woda, mydło szelakowe, naturalne mydło żywiczne, wosk carnauba, wosk pszczeni, metyloceluloza, talk, węglan wapnia, tlenek glinu, benzotiazolinon.

Wielkości Opakowań: 0,75 l / 2,5 l

Podłoże i Przygotowanie: Aby osiągnąć optymalne wyniki, należy przestrzegać kart danych technicznych wszystkich używanych produktów. Podłoże musi być chemicznie neutralne, stałe, suche, czyste, wolne od tłuszczu i pyłu oraz wolne od substancji penetrujących. W zależności od pożądanego rezultatu, najpierw zagruntować podłoże za pomocą Uniwersalnej szpachli gipsowej - gładź i struktura LEINOS 684 i Grunt głęboko penetrujący 620 rozcieńczonych wodą w stosunku 1:1. Ewentualnie nałożyć kryjącą warstwę Farby dyspersyjnej na bazie żywic naturalnych 660, aby uzyskać podłoże o drobnej fakturze. Pojedynczo zabarwić wypełniacz glazury 630 przy użyciu ok. 10% Pigmentu w koncentracji 668. Aby uzyskać pastelowe odcienie, należy użyć połowy białego koncentratu pigmentu 668 i innego kolorowego koncentratu pigmentu.

Przetwarzanie: Z japońskimi kitami lub podobnymi odpowiednimi kitami. Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyżej 15 °C. A. Wypełnianie: Nałożyć cienką warstwę kolorowej szpachli lazurującej dekoracyjnej 630 za pomocą szpachli japońskiej lub podobnej w wybranej technice. Należy nałożyć co najmniej 2, a najlepiej 3 warstwy. Można to zrobić w tym samym lub różnych kolorach. Poprzednia warstwa musi być sucha. B. Wykończenie: Po wyschnięciu kolorową ścianę można wypolerować tarczą polerską ze skóry jagnięcej do jedwabistego połysku. Dodatkową ochronę powierzchni można uzyskać stosując wosk LEINOS Wall Wax 350. Woskowanie znacznie zwiększa przejrzystość i głębię koloru. C. Wskazówka: LEINOS zaleca najpierw wypróbowanie wypełniacza na powlekanym panelu próbnym, aby móc ocenić wybór koloru i techniki.

Czas Schnięcia: Możliwość zaorania po 2-3 godzinach, możliwość polerowania po ok. 24 godzinach.

Zużycie: Od 30 do 70 g/m² na warstwę, w zależności od rodzaju projektu i metody aplikacji.

Środki Rozcieńczające i Czyszące: Produkt jest gotowy do użycia. Wyczyść narzędzia natychmiast po użyciu wodą i LEINOS Pflanzenseife 930.

Przechowywanie i Trwałość: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu zachowuje trwałość przez ok. 12 miesięcy. Przechowywać w chłodnym, suchym i szczelnie zamkniętym miejscu. Chronić przed mrozem!

Uwagi Specjalne: Zawartość LZO: 1 g/l, wartość graniczna UE: 30 g/l (kat. a). EAK: 08 01 12 / GISCODE: M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.



LEINOS 630

Szpachla lazurująca dekoracyjna

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji. Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 10. April 2026