

LEINOS 632

Szpachla Metaliczna

Zastosowanie: Ekskluzywna, otwarta dyfuzyjnie ściana w części dziennej.

Charakterystyka Techniczna: Przezroczysta szpachla Lazerunkowa z metalicznym połyskiem po wyschnięciu. Przepuszczalny dla pary wodnej. Może być barwiony Pigmentami w Koncentracie LEINOS 668. Pigmenty perłowe LEINOS 668 nie nadają się do barwienia Szpachli Metalicznej 264.

Kolor: 632 Srebrny metaliczny. Inne kolory na zamówienie. Możliwość indywidualnego barwienia w połączeniu z Pigmentami w Koncentracie 668. Wyjątek: Pigment w Koncentracie w kolorze srebrnym 340 i złotym satynowym 345.

Składniki: Woda, mydło szelakowe, naturalne mydło żywiczne, wosk carnauba, wosk pszczeli, metyloceluloza, talk, węglan wapnia, glina, pigmenty mineralne, benzotiazolinon.

Wielkości Opakowań: 0,75 l / 2,5 l

Podłoże i Przygotowanie: Aby uzyskać optymalne wyniki, należy przestrzegać kart danych technicznych wszystkich używanych produktów. Podłoże musi być chemicznie neutralne, stałe, suche, czyste, wolne od tłuszczu i pyłu oraz wolne od substancji penetrujących. W zależności od pożądanego rezultatu, najpierw zagruntować podłoże za pomocą LEINOS Smoothing and Texturing Filler 684 i Grunt Głęboko Penetrujący 620 rozcieńczalnikiem 1:1 z wodą. Ewentualnie nałożyć kryjącą warstwę Farby Dyspersyjnej na bazie żywic naturalnych 660, aby uzyskać podłoże o drobnej fakturze. Pojedynczo zabarwić wypełniacz Effect Filler 632 przy użyciu ok. 10% Pigment w Koncentracie 668. Aby uzyskać pastelowe odcienie, należy użyć połowy białego koncentratu Pigment w Koncentracie 668 i innego kolorowego koncentratu pigmentu.

Przetwarzanie: Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyżej 15 °C. A. Wypełnianie: Używając japońskiej szpachelki lub podobnego narzędzia, nałóż cienką warstwę kolorowej szpachli Metalicznej 632 w wybranej technice. Należy nałożyć co najmniej 2, a najlepiej 3 warstwy. Można to zrobić w tym samym lub różnych kolorach. Poprzednia warstwa musi być sucha. B. Wykończenie: Po wyschnięciu kolorową ścianę można wypolerować tarczą polerską ze skóry jagnięcej do jedwabistego połysku. Dodatkową ochronę powierzchni można uzyskać stosując wosk LEINOS Wall Wax 350. Woskowanie znacznie zwiększa przejrzystość i głębię koloru. C. Wskazówka: LEINOS zaleca najpierw wypróbowanie wypełniacza na powlekanym panelu próbnym, aby móc ocenić wybór koloru i techniki.

Czas Schnięcia: Możliwość zaorania po 2-3 godzinach, możliwość polerowania po ok. 24 godzinach.

Zużycie: Od 30 do 70 g/m² na warstwę, w zależności od rodzaju projektu i metody aplikacji.

Środki Rozcieńczające i Czyszące: Produkt jest gotowy do użycia. Wyczyść narzędzia natychmiast po użyciu wodą i LEINOS Pflanzenseife 930.

Przechowywanie i Trwałość: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu zachowuje trwałość przez ok. 12 miesięcy. Przechowywać w chłodnym, suchym i szczelnie zamkniętym miejscu. Chronić przed mrozem!

Uwagi Specjalne: Zawartość LZO: 1 g/l, wartość graniczna UE: 30 g/l (kat. a). EAK: 08 01 12 / GISCODE: M-DF 03

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.



LEINOS 632

Szpachla Metaliczna

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji. Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 24. März 2026