

LEINOS 660

Naturharz-Dispersionsfarbe

Anwendung: Für weiß oder farbig deckende Anstriche auf allen mineralischen Untergründen oder festsitzende Tapeten.

Technische Eigenschaften: Hohes Deckvermögen, leicht verarbeitbar, sehr ergiebig. Lösemittelfrei, vergilbungsarm. Wasserdampfdurchlässig nach DIN/EN ISO 7783-2 Klasse 1. Waschbeständig nach DIN/EN ISO 11998 und DIN EN 13300, Klasse 3. Deckkraft Klasse 2. Nassabriebbeständigkeit Klasse 3.

Farbton: Naturweiß, matt. Beliebig abtönbar mit LEINOS Pigmentkonzentraten 668.

Inhaltsstoffe: Wasser, Kreide, Titandioxid, pflanzlicher Emulgator, Polyasparaginsäure, Stärke-Ester-Polymerisat, Talkum, Kaolin, Methylcellulose, Isothiazolinone.

Gebindegrößen: 2,5 l / 10 l

Untergrund und Vorbereitung: Vor Gebrauch sorgfältig umrühren. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei, mäßig saug- aber tragfähig, frei von Trennmitteln, Rissen, Ausblühungen und Pilzen sein. Untergrund ggf. mit LEINOS Tiefengrund 620 auf Wasserbasis grundieren. Reagiert der Untergrund stark alkalisch, muss vorher neutralisiert werden. Zur Erreichung der optimalen Waschbeständigkeit nach DIN EN ISO 11998 und DIN EN 13300, Klasse 3 darf der Untergrund beim Schlussanstrich nicht saugfähig sein.

Verarbeitung: Bei Raumtemperaturen über 12 °C mit Rolle, Pinsel oder Airlessgerät. A. Anstrich auf Putz, Beton und Raufasertapete: Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 1-2 mal streichen. B. Gipskarton, Stofftapeten: Mit LEINOS Tiefengrund 620 (Konzentrat auf Wasserbasis) grundieren. Danach 1-2 mal streichen. C. Feste Altanstriche: Alte Dispersionsfarbenanstriche gründlich säubern. Leimfarbenanstriche restlos entfernen und nachwaschen. Probeanstrich durchführen! Alte Latex-, Öl- und Lackfarbenanstriche restlos entfernen. Danach Anstrichaufbau wie unter Punkt B, bei stark saugendem Untergrund mit Grundierung. Spritzfähigkeit (Unverbindliche Richtwerte): Airless: Arbeitsdruck ca. 100-120 bar, Düsen 0,38-0,43 mm, Spritzwinkel ca. 30°-40°, Filter ca. 100-50 Maschen. Niederdruck: Düse für Wandfarben, Luftmenge Maximal, Verdünnung mit 5 % Wasser.

Trocknungszeit: Bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte ca. 16-24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff, einen trockenen Untergrund und eine nicht zu hohe relative Luftfeuchtigkeit.

Verbrauch: Ca. 100-200 ml/m² pro Auftrag, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Wasserverdünnbar. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser unter Beigabe von LEINOS Pflanzenseife 930.

Lagerung und Haltbarkeit: Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

Besondere Hinweise: VOC-Gehalt: 1 g/l, EU-Grenzwert: 30 g/l (Kat. a). EAK: 08 01 20 / GISCODE: M-DF 01

Gefahrenhinweise: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

LEINOS 660

Naturharz-Dispersionsfarbe

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. Allergikerhotline: 04163 - 86 747 0

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 24. März 2026