

LEINOS 665

Kalkfarbe

Anwendung: Innen. Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe, wie z. B. Kalkputz, Zementputz.

Technische Eigenschaften: Lösemittelfrei. Dank besonders kapillarer Eigenschaften und im Zusammenhang mit der hohen Alkalität (pH-Wert ca. 13) ist die Kalkfarbe 665 antibakteriell und ideal im Bereich der Schimmelprävention und -sanierung einsetzbar. Sd-Wert ca. 0,01. Carbonatisiert durch die Aufnahme von CO₂ mit mineralischen Untergründen. Ergibt eine matte, mehrfach überstreichbare Wandoberfläche.

Farbton: Naturweiß, matt, abtönbar mit allen kalkechten LEINOS Pigment-Konzentraten 668. Zugabe max. 20%.

Inhaltsstoffe: Wasser, Sumpfkalk, Kreide, Marmormehl, Titanoxid, Celluloseether, organisches Bindemittel.

Gebindegrößen: 2,5 l / 10 l

Untergrund und Vorbereitung: Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und frei von Ausblühungen sein. Sinterhaut an Putzoberflächen mechanisch entfernen. Kreidende und sehr saugfähige Oberflächen mit Mineralputzgrundierung 622 vorbehandeln. Neue Grundputze müssen mindestens 2-3 Wochen alt sein. Untergründe mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen, sind zuvor auf Eignung zu prüfen. Im Zweifel Probeanstrich durchführen.

Verarbeitung: Vor Gebrauch und während der Verarbeitung immer gut aufrühren. Die Farbe ist idealerweise mit Bürste oder Flächenstreicher gleichmäßig aufzutragen und in alle Richtungen zu vertreiben. Stark saugfähige, alte Kalkfarbenanstriche vornässen. Je nach Untergrund 2-3 Anstriche. Alle Anstriche mit bis zu 20 % Wasser verdünnt streichen. Bei Folgeanstrichen wenn notwendig gegebenenfalls vornässen. Hohe Raumlufttemperatur erhöht den Wasserbedarf. Die volle Deckkraft erreicht Kalkfarbe erst im getrockneten Zustand. Spritzbarkeit: Nach entsprechender Verdünnung und dem Durchsieben der verdünnten Farbe kann die LEINOS Kalkfarbe 665 mit einem entsprechenden Airless-Spritzgerät verarbeitet werden (unverbindliche Angaben). Düse: 0,025"-0,031", ohne Pistolenfilter, Hauptfilter Mesh#30, Spritzdruck: 150-180 bar, Spritzwinkel: 50°

Trocknungszeit: Bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte: Ca. 6-12 Stunden. Folgeanstriche nach 24 Stunden Trockenzeit.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 5-8 m² pro Anstrich.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. Produkt ist NICHT verarbeitungsfertig eingestellt!

Lagerung und Haltbarkeit: Kühl aber frostfrei lagern. Original verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig.

LEINOS 665

Kalkfarbe

Besondere Hinweise: LEINOS Kalkfarbenprodukte entsprechen mit ihren speziellen Eigenschaften einer sehr alten Farbentradition und erfreuen sich immer größer werdender Beliebtheit, besonders im Bereich der Schimmelsanierung, aufgrund des hohen pH-Wertes. Eine leichte Wolkenbildung, glänzende Kalksinterschichten, sowie Farbtonschwankungen auf der Wandoberfläche entsprechen der typischen Optik eines Kalkfarbenanstrichs. Diese Optik wird von Untergrund, Temperatur und Luftfeuchte beeinflusst und zählt zu den natürlichen Eigenschaften von Kalkfarbenanstrichen. Die Alterung von Kalkfarbenbeschichtungen erfolgt durch einen kontinuierlichen sehr langsamen Schichtdickenabbau und wird in der Fachliteratur als Kreiden bezeichnet. Dieses Kreiden ist eine materialtypische Eigenschaft und KEIN Produktmangel. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist das Material vor der Verarbeitung unbedingt gründlich aufzurühren, mit 20% Wasser zu verdünnen und zu sieben. So werden gleichzeitig angetrocknete Farbteilchen vom Eimerrand und Deckel entfernt. Dies sind materialtypische Eigenschaften und KEIN Produktmangel. VOC-Gehalt: 0 g/l. EU-Grenzwert: 30 g/l (Kat. a). EAK: 08 01 19 / GISCODE: BSW60

Gefahrenhinweise: Verursacht Hautreizungen. Enthält: Calciumhydroxid. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen.

GHS-05 / Gefahr



GHS-07 /
Achtung



Sicherheitshinweise: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Einatmen von Spritznebel vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 24. März 2026