

LEINOS 670

Naturmix

Anwendung: Für farbig deckende, diffusionsoffene Anstriche auf allen mineralischen Untergründen, wie z. B. Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskartonplatten sowie festhaftenden, saugfähigen Dispersionsfarbenanstrichen oder festsitzende Tapeten im Innenbereich. Mit LEINOS Pigment-Konzentrat 668 beliebig mischbar.

Technische Eigenschaften: Lösemittelfrei, vergilbungsarm, geringe Tropfneigung. Leicht verarbeitbar, sehr ergiebig. Wasserdampfdurchlässig nach DIN/EN ISO 7783-2 Klasse 1. Deckkraftklasse 2. Nassabriebbeständigkeit, Klasse 3.

Farbton: Für Farbmischmaschine nach NCS und RAL HR. Andere Farbtöne auf Anfrage.

Inhaltsstoffe: Wasser, Kreide, Titandioxid, Naturharze, Talkum, Kaolin, Methylcellulose, Isothiazolinone.

Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l / 5 l / 10 l

Untergrund und Vorbereitung: Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei, mäßig saug- aber tragfähig, frei von Trennmitteln, Rissen, Ausblühungen und Pilzen sein. Stark saugende Untergründe mit LEINOS Tiefengrund 620 vorbehandeln.

Verarbeitung: Vor Gebrauch gut durchrühren. In der Regel zwei unverdünnte Anstriche bei Raumtemperaturen über 12 °C. Bei Rollenauftrag gut ausstreichen. Airless spritzfähig. A. Anstrich auf Putz, Beton und Raufasertapete: Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes grundieren und 1-2 mal streichen. B. Gipskarton, Stofftapeten: Mit LEINOS Tiefengrund 620 grundieren. Danach 1-2 mal streichen. C. Feste Altanstriche: Alte Dispersionsfarbenanstriche gründlich säubern. Leimfarbenanstriche restlos entfernen und nachwaschen. Probeanstrich durchführen! Alte Latex-, Öl- und Lackfarbenanstriche restlos entfernen. Danach Anstrichaufbau wie unter B. Spritzfähigkeit (Unverbindliche Richtwerte): Airless: Arbeitsdruck ca. 100-120 bar, Düsen 0,38-0,43 mm, Spritzwinkel ca. 30°-40°, Filter ca. 100-50 Maschen. Niederdruck: Düse für Wandfarben, Luftmenge Maximal, Verdünnung mit 5 % Wasser.

Trocknungszeit: Bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchte trocken nach 12 Stunden.

Verbrauch: Abhängig von Untergrund und Auftragstechnik. Richtwert: 1 l ausreichend für ca. 5-7 m² pro Anstrich (ca. 150 ml/m²). Genauen Wert am Objekt ermitteln.

Lagerung und Haltbarkeit: Kühl, trocken und frostfrei lagern. Anbruchgebände sofort verarbeiten. Original verschlossen ca. 12 Monate stabil.

Besondere Hinweise: VOC-Gehalt: 1 g/l, EU-Grenzwert: 30 g/l (Kat. a). EAK: 08 01 20 / GISCODE: M-DF 01

Gefahrenhinweise: Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Allergikerhotline: 04163 - 86 74 70

LEINOS 670

Naturmix

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 30. März 2026