

LEINOS 684

Glätt- und Strukturspachtel

Application: Zum Glätten von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, sowie zum Füllen von Fugen bei Gipskarton und anderen Bauplatten.

Color: Weiß, matt. Fertig angerührt, abtönbar mit LEINOS Pigment-Konzentrat auf Wasserbasis 668. Siehe Technisches Merkblatt 668.

Ingredients: Feingemahlenes Calciumsulfat (Natur-Gips), Calciumcarbonat und Methylcellulose.

Package Sizes: 1 kg / 5 kg

Substrate and Preparation: Verwendbar auf Stein, Putz, Beton, Gasbeton, Dämmplatten u. v. a. Der Untergrund muss sauber, fest, trocken und tragfähig sein. Staub, Schmutz, Tapeten, nicht fest haftende oder schwach gebundene Anstriche sowie nicht tragfähige, lose Putze sind zu entfernen. Misch-Verhältnis: 1 kg Glätt- und Strukturspachtel mit 600ml Raumteil Wasser anrühren. Nach 2-3 Minuten erneut kurz durchrühren.

Processing: Zum Füllen von Löchern und Rissen den Glätt- und Strukturspachtel 684 kräftig in die Vertiefung drücken und plan abziehen. Für glatte Flächen ggf. nachspachteln oder mit dem Schwammbrett gleichmäßig nassen und abziehen. Weiteren Arbeiten wie z. B. Schleifen, Übertapezieren, Streichen, können nach vollständiger Durchtrocknung ausgeführt werden. Beim Verlegen von Gipskarton-Platten oder Wandbau-Platten den Glätt- und Strukturspachtel 684 punktförmig auf die Platten-Rückseite geben, die Platte andrücken und ausrichten. Verarbeitungstemperatur: Mindestens +5 °C für Untergrund und Raumlufttemperatur.

Consumption: Je nach Auftragsstärke.

Thinning and Cleaning Agents: Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

Special Notes: Beim Ausfugen von Gipskarton-Platten kann auf das Einlegen von Bewehrungs-Streifen verzichtet werden, wenn die Platten entsprechend ausgeformt sind. GISCODE: CP1

Hazard statements: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Precautionary statements: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

To achieve optimal results, please observe the Technical Data Sheets of all products used. The information is based on the current state of our knowledge and experience. However, it does not constitute a guarantee of product properties and does not establish a contractual legal relationship. With the publication of this Technical Data Sheet, all previous information becomes invalid. Status: 18. März 2026