

LEINOS 842

Krycí lak Aqua směs

Použití: Pro dřevo v interiéru i exteriéru, jakož i pro rozměrově stabilní dřevěné prvky, jako jsou okna a dveře, částečně rozměrově stabilní dřevěné prvky, jako jsou zahradní domky, podhledy střeš a vnější brány, a také pro rozměrově nestabilní dřevěné prvky, jako jsou ploty, přístřešky pro auta a palisády. Vhodný také jako nátěr při renovaci, jako mezivrstva i jako závěrečný nátěr. Není vhodný pro nátěry podlahových ploch.

Technické Charakteristiky: Rychleschnoucí, bez rozpouštědel, odolný proti slehnutí, minimální sklon ke žloutnutí, vysoká krycí schopnost a dobré zakrytí okrajů, snadno se nanáší a má hedvábně matný povrch.

Barva: Stínování provádíme strojově podle barevných palet NCS nebo RAL. Všechny odstíny lze navzájem míchat.

Složky: Hybridní pojivo na bázi rostlinného oleje, oxid titaničitý (pouze v základě 1), minerální pigmenty, přísady, voda, konzervační látky.

Velikosti Balení: 0,75 l / 2,5 l

Podklad a Příprava: Výrobek je připraven k použití. Před použitím důkladně promíchejte! Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu. Kompatibilitu a přilnavost k podkladu je třeba ověřit vytvořením zkušebních ploch.

Zpracování: Během nanášení/schnutí chraňte povrchy před deštěm, větrem, slunečním zářením a tvorbou rosy. Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním. Mezi jednotlivými pracovními kroky po zaschnutí lehce přebruste základní nátěr a mezivrstvu (P180). Při broušení noste protiprachovou masku! Zářivé, intenzivní odstíny, např. žlutá, červená atd., mohou mít vzhledem k použitým pigmentům přirozeně nižší krycí schopnost. V případě potřeby je nutná další vrstva. Konečný stupeň lesku se dosáhne 2–3 týdny po nanesení.

Doba Schnutí: Na dotek suchý po cca 2 hodinách. Lze dále zpracovávat po cca 8–10 hodinách. Úplně suchý po cca 3 dnech. Při nízkých teplotách, vysoké vlhkosti vzduchu nebo při překročení maximální tloušťky vrstvy se může doba úplného zaschnutí výrazně prodloužit.

Spotřeba: 70–100 ml/m², v závislosti na savosti podkladu.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Voda.

Skladování a Trvanlivost: V originálním uzavřeném obalu je produkt stabilní po dobu nejméně 2 let. Skladujte v chladu, v suchu a v uzavřeném obalu.

Zvláštní Pokyny: Obsah VOC: 70 g/l. Mezní hodnota EU: 130 g/l (kat. d). GISCODE: BSW30 / EAK: 08 01 11

Standardní věty o nebezpečnosti: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! Entsorgen Sie keine Produktreste und reinigen Sie keine Werkzeuge in Waschbecken oder Abflüssen. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

LEINOS 842

Krycí lak Aqua směs

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 15. September 2026