

LEINOS 842

Decklack Aqua Mix

Anwendung: Für Holz im Innen- und Außenbereich sowie für maßhaltige Holzbauteile wie Fenster und Türen, begrenzt maßhaltige Holzbauteile wie Gartenhäuser, Dachuntersichten und Außentore sowie nicht maßhaltige Holzbauteile wie Zäune, Carports und Palisaden. Auch als Renovierungsanstrich sowie als Zwischen- und Schlussbeschichtung geeignet. Nicht für Beschichtungen von Bodenflächen geeignet.

Technische Eigenschaften: Schnell trocknend, lösemittelfrei, blockfest, vergilbungsarm, hohe Deckkraft und gute Kantenabdeckung, leicht zu verarbeiten und seidenmatt.

Farbton: Maschinell abgetönt nach NCS oder RAL-Farbpaletten. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Inhaltsstoffe: Hybridbindemittel auf Pflanzenölbasis, Titandioxid (nur Basis 1), Mineralpigmente, Additive, Wasser, Konservierungsmittel.

Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l

Untergrund und Vorbereitung: Produkt ist verarbeitungsfähig eingestellt. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett und staubfrei sein. Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit und Haftung mit dem Untergrund zu prüfen.

Verarbeitung: Während der Verarbeitung/Trocknung Flächen vor Regen, Wind, Sonneneinstrahlung und Tauwasserbildung schützen. Streichen, Rollen oder Spritzen. Zwischen den Arbeitsgängen die Grundierung und Zwischenbeschichtung nach der Trocknung leicht anschleifen (P180). Bei Schleifarbeiten Staubmaske tragen! Brillante, intensive Farbtöne, z. B. Gelb, Rot, usw. können durch die verwendeten Pigmente von Natur aus ein geringeres Deckvermögen aufweisen. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Beschichtung erforderlich. Der endgültige Glanzgrad stellt sich 2-3 Wochen nach der Verarbeitung ein.

Trocknungszeit: Staubtrocken nach ca. 2 Std. Überarbeitbar nach ca. 8-10 Std. Durchgetrocknet nach ca. 3 Tagen. Bei niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Überschreitung der maximalen Schichtstärke kann sich die Durchtrocknung wesentlich verzögern.

Verbrauch: 70-100 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Wasser.

Lagerung und Haltbarkeit: Original verschlossen mindestens 2 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Besondere Hinweise: VOC-Gehalt: 70 g/l. EU-Grenzwert: 130 g/l (Kat. d). GISCODE: BSW30 / EAK: 08 01 11

Gefahrenhinweise: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! Entsorgen Sie keine Produktreste und reinigen Sie keine Werkzeuge in Waschbecken oder Abflüssen. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

LEINOS 842

Decklack Aqua Mix

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 08. September 2026