

LEINOS 842

Laque couvrante Aqua mixe

Application: Pour le bois à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que pour les éléments en bois devant conserver leurs dimensions, tels que les fenêtres et les portes ; les éléments en bois devant conserver leurs dimensions dans une certaine mesure, tels que les abris de jardin, les sous-faces de toiture et les portails extérieurs ; ainsi que les éléments en bois ne devant pas conserver leurs dimensions, tels que les clôtures, les abris de voiture et les palissades. Convient également comme couche de rénovation, ainsi que comme couche intermédiaire et couche de finition. Ne convient pas pour le revêtement des sols.

Caractéristiques Techniques: Séchage rapide, sans solvant, résistant au frottement, ne jaunit pratiquement pas, fort pouvoir couvrant et bonne couverture des bords, facile à appliquer et finition satinée.

Couleur: Teintes obtenues par voie industrielle selon les nuanciers NCS ou RAL. Toutes les teintes sont miscibles entre elles.

Ingrédients: Liant hybride à base d'huile végétale, dioxyde de titane (uniquement dans la formule 1), pigments minéraux, additifs, eau, conservateurs.

Tailles de Conditionnement: 0,75 l / 2,5 l

Support et Préparation: Le produit est prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation ! Le support doit être sec, solide, propre, exempt de graisse et de poussière. Vérifier la compatibilité et l'adhérence au support en réalisant des essais sur des zones d'essai.

Traitement: Pendant l'application et le séchage, protéger les surfaces de la pluie, du vent, des rayons du soleil et de la formation de rosée. Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Entre les différentes couches, poncer légèrement (P180) l'apprêt et la couche intermédiaire une fois secs. Porter un masque anti-poussière lors des opérations de ponçage ! Les teintes brillantes et intenses, par exemple le jaune, le rouge, etc., peuvent présenter un pouvoir couvrant naturellement plus faible en raison des pigments utilisés. Une couche supplémentaire peut s'avérer nécessaire. Le degré de brillance définitif s'obtient 2 à 3 semaines après l'application.

Temps de Séchage: Sec au toucher après environ 2 heures. Recouvrable après environ 8 à 10 heures. Séchage complet après environ 3 jours. En cas de basses températures, d'humidité élevée ou de dépassement de l'épaisseur maximale de couche, le séchage complet peut être considérablement retardé.

Consommation: 70 à 100 ml/m², en fonction du pouvoir absorbant du support.

Diluants et Produits de Nettoyage: De l'eau.

Stockage et Durée de Conservation: Stable pendant au moins 2 ans dans son emballage d'origine fermé. À conserver dans un endroit frais, sec et fermé.

Remarques Particulières: Teneur en COV : 70 g/l. Valeur limite de l'UE : 130 g/l (cat. d).
GISCODE : BSW30 / EAK : 08 01 11

Mentions de danger: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

LEINOS 842

Laque couvrante Aqua mixe

Conseils de prudence: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! Entsorgen Sie keine Produktreste und reinigen Sie keine Werkzeuge in Waschbecken oder Abflüssen. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 15. September 2026