

LEINOS 850

Olejová venkovní barva

Použití: Vrchní nátěr s otevřenými póry pro všechny dřevěné konstrukce v exteriéru. Vhodný pro hrubě řezané dřevo. Není určen pro okenní výplně, sedací plochy a podlahy nebo vodorovné plochy ve větrálních venkovních prostorech!

Technické Charakteristiky: Dobrá krycí schopnost. Poskytuje pružný povlak. Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Propustný pro vodní páry, s ochranou filmu proti napadení plísněmi. Odolný vůči slinám a potu podle DIN 53 160.

Barva: 014 Kukuřičná žlutá, 057 Švédská červená, 064 Zemitá hnědá, 104 Révová černá, 123 Fríská modrá, 204 Stará bílá, 400 Jedlová zelená, 401 Ocelově šedá, 733 Antracitově šedá. Všechny barvy lze vzájemně míchat.

Složky: Lněný olej, dřevěný olej, ricinový olej, ester přírodní pryskyřice, izoparafiny, kaolin, křída, kyselina křemičitá, jíl, mikrovosk, minerální pigmenty, oxid zinečnatý, jodopropynylbutylkarbamát, sušicí látky.

Velikosti Balení: 0,75 l / 2,5 l

Podklad a Příprava: Podklad musí být suchý, pevný, čistý a zbavený mastnoty a prachu. Neošetřené, hrubě řezané dřevo předem vykartáčujte a napusťte základní impregnací LEINOS Impregnace na dřevo 150. Skvrny od pryskyřice oškrábejte a očistěte Ředidlem LEINOS 200. Nánosům pryskyřice nelze zabránit nátěrovými opatřeními.

Zpracování: Nanášejte šetrně štětcem, válečkem nebo stříkáním při teplotě okolí a povrchu nad 15 °C. Jsou nutné dva nátěry. Výrobek je připraven k použití. Před použitím pečlivě promíchejte! Stříkatelnost: Bezvzduchové: trysky 0,23-0,33 mm, úhel stříkání: cca 30°, filtr cca 180 ok.

Doba Schnutí: Při 20 °C a relativní vlhkosti 50 %: Prach je suchý přibližně po 12 hodinách. Suchý a znovu natíratelný po cca 24 hodinách. Tento systém vyžaduje k vysychání dostatečné množství vzdušného kyslíku.

Spotřeba: Přibližně 55-85 ml/m² na jednu vrstvu na hoblovaném nebo broušeném dřevě. U surového řeziva je spotřeba o něco vyšší. Nanášejte šetrně, abyste se vyhnuli problémům s vysycháním!

Ředidla a Čisticí Prostředky: LEINOS Ředidlo 200.

Skladování a Trvanlivost: Skladujte na chladném a suchém místě. Trvanlivost je nejméně 2 roky, pokud není otevřeno. Otevřené nádoby pevně uzavřete, zbytky přelijte do menších nádob. Před použitím pečlivě odstraňte případnou tvorbu slupek v plechovce a nemíchejte je.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Barevné specifikace a barevné potisky nejsou závazné. V závislosti na šarži, podkladu a technice tisku jsou možné barevné odchylky. Zaschlý původní barevný odstín se liší od čerstvého barevného odstínu v obalu. Proto je nezbytné nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barev. Různé šarže stejného barevného odstínu smíchejte dohromady. Obsah těkavých organických látek: 290 g/l, limitní hodnota EU: 300 g/l (kat. d). EAK: 08 01 11 / GISCODE: BSL10

LEINOS 850

Olejouá venkovní barva

Standardní věty o nebezpečnosti: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Může vyvolat alergickou reakci. Obsah účinné látky: 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamate <0,6%. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026