

LEINOS 850

Peinture intempéries base huile

Application: Vernis de finition à pores ouverts pour toutes les constructions en bois à l'extérieur. Convient bien pour le bois brut de sciage. Ne convient pas pour les feuillures de fenêtres, les sièges et les planchers ou les surfaces horizontales à l'extérieur exposées aux intempéries !

Caractéristiques Techniques: Bon pouvoir couvrant. Donne une peinture élastiquefilm. Résistant aux intempéries et aux UV. Perméable à la vapeur d'eau, avec protection du film contre les champignons. Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160.

Couleur: 014 jaune maïs, 057 rouge suédois, 064 brun terre, 104 noir vigne, 123 bleu frison, 204 blanc vieilli, 400 vert sapin, 401 gris acier, 733 gris anthracite. Toutes les teintes sont miscibles entre elles.

Ingrédients: Huile de lin, huile de bois, huile de ricin, ester de résine naturelle, isoparaffine, kaolin, craie, acide silicique, alumine, microcire, pigments minéraux, oxyde de zinc, iodo-propynyl-butyl-carbamate, siccatifs.

Tailles de Conditionnement: 0,75 l / 2,5 l

Support et Préparation: Le support doit être sec, solide, propre, exempt de graisse et de poussière. Brosser au préalable les bois bruts de sciage non traités et appliquer une sous-couche pour bois LEINOS 150. Gratter les zones de résine et nettoyer avec le Diluant LEINOS 200. Les résinifications ne peuvent pas être évitées par des mesures techniques de revêtement.

Traitement: Application économique au pinceau, au rouleau ou au pistolet à une température ambiante et de surface supérieure à 15°C. Deux couches sont nécessaires. Le produit est prêt à l'emploi. Bien remuer avant l'emploi ! Aptitude à la pulvérisation : Valeurs indicatives non contractuelles : Airless : buses 0,23-0,33 mm, angle de pulvérisation : env. 30°, filtre env. 180 mailles.

Temps de Séchage: A 20 °C et 50 % d'humidité relative de l'air : Sec hors poussière après env. 12 heures. Sec et recouvrable au bout de 24 heures environ. Ce système nécessite une quantité suffisante d'oxygène atmosphérique pour le séchage.

Consommation: Environ 55-85 ml/m² par couche sur du bois raboté ou poncé. Pour le bois brut de sciage, la consommation est légèrement plus élevée. Appliquer avec parcimonie afin d'éviter les problèmes de séchage !

Diluants et Produits de Nettoyage: LEINOS Diluant 200.

Stockage et Durée de Conservation: Conserver au frais et au sec. En emballage non ouvert, se conserve au moins 2 ans. Bien refermer les récipients entamés, transvaser les restes dans des récipients plus petits. Avant l'application, enlever avec précaution la peau qui s'est éventuellement formée dans la boîte et ne pas la mélanger.

LEINOS 850

Peinture intempéries base huile

Remarques Particulières: Les matériaux de travail imprégnés de produit et dont l'huile n'est pas complètement sèche doivent être conservés à l'abri de l'air dans un récipient métallique/de l'eau, puis éliminés, car il existe sinon un risque d'inflammation spontanée en raison de la teneur en huile végétale. Les matières premières naturelles utilisées peuvent dégager une odeur typique de l'espèce. Porter une protection respiratoire homologuée lors de l'utilisation d'appareils de pulvérisation. Porter un masque anti-poussière lors du ponçage ! Les couleurs et les teintes imprimées sont données à titre indicatif. Des variations de couleur sont possibles en fonction du lot, du support et de la technique d'impression. La teinte originale séchée diffère de la teinte fraîche contenue dans l'emballage. Il est donc indispensable de faire un essai de peinture et de comparer les couleurs. Mélanger des lots différents d'une même teinte. Teneur en COV : 290 g/l, valeur limite UE : 300 g/l (cat. d). EAK : 08 01 11 / GISCODE : BSL10

Mentions de danger: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Peut déclencher une réaction allergique. Teneur en substance active: 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamate <0,6%. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée. Hotline allergie: +49 4163 / 867 47-0

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 24. März 2026