

LEINOS 850

Farba ochronna do drewna olejowa

Zastosowanie: Lakier nawierzchniowy o otwartych porach do wszystkich zewnętrznych konstrukcji drewnianych. Dobrze nadaje się do surowego drewna. Nie nadaje się do wręgów okiennych, powierzchni do siedzenia i podłóg oraz poziomych powierzchni na zewnątrz!

Charakterystyka Techniczna: Dobra siła krycia. Zapewnia elastyczną powłokę. Odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Przepuszczalna dla pary wodnej, z powłoką chroniącą przed atakiem grzybów. Odporny na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53 160.

Kolor: 014 żółty kukurydziany, 057 czerwony szwedzki, 064 brązowy ziemisty, 104 czarny winoroślowy, 123 niebieski fryzyjski, 204 biały stary, 400 zielony jodłowy, 401 szary stalowy, 733 szary antracytowy. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.

Składniki: Olej lniany, olej drzewny, olej rycynowy, ester żywicy naturalnej, izoparafiny, kaolin, kreda, kwas krzemowy, glina, mikrowosk, pigmenty mineralne, tlenek cynku, karbaminian jodopropylbutylu, środki suszące.

Wielkości Opakowań: 0,75 l / 2,5 l

Podłoże i Przygotowanie: Podłoże musi być suche, solidne, czyste i wolne od tłuszczu i kurzu. Nieobrobione, szorstkie drewno należy wcześniej wyszczotkować i zagruntować podkładem LEINOS Grunt do drewna 150. Zeskrobać plamy żywicy i wyczyścić LEINOS Rozcieńczalnikami 200. Nie można zapobiec gromadzeniu się żywicy za pomocą środków powlekających.

Przetwarzanie: Nakładać oszczędnie pędzlem, wálkiem lub natryskiem w temperaturze otoczenia i powierzchni powyżej 15°C. Wymagane dwie warstwy. Produkt jest gotowy do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać! Natryskiwalność: Niewiążące wartości orientacyjne: Airless: dysze 0,23-0,33 mm, kąt natrysku: ok. 30°, filtr ok. 180 oczek.

Czas Schnięcia: Przy 20°C i 50% wilgotności względnej: Pyłosuchy po ok. 12 godzinach. Suchy i nadający się do ponownego malowania po ok. 24 godzinach. Ten system wymaga wystarczającej ilości tlenu atmosferycznego do wyschnięcia.

Zużycie: Około 55-85 ml/m² na warstwę na struganym lub szlifowanym drewnie. Zużycie jest nieco wyższe w przypadku drewna surowego. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem!

Środki Rozcieńczające i Czyszące: LEINOS Rozcieńczalnik 200.

Przechowywanie i Trwałość: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres trwałości wynosi co najmniej 2 lata, jeśli nie został otwarty. Otwarte pojemniki należy szczelnie zamknąć, a resztki zdekantować do mniejszych pojemników. Przed użyciem należy ostrożnie usunąć wszelkie skórki z puszek i nie mieszać.

Uwagi Specjalne: Materiały robocze nasączone produktem z olejem, który nie jest całkowicie suchy, powinny być przechowywane w hermetycznym metalowym pojemniku/wodzie, a następnie utylizowane, w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Zastosowane surowce naturalne mogą wydzielać typowy zapach. Podczas używania sprzętu do natryskiwania należy nosić zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania należy nosić maskę przeciwpyłową! Specyfikacje kolorystyczne i nadruki kolorystyczne nie są wiążące. Możliwe są odchylenia kolorystyczne w zależności od partii, podłoża i techniki druku. Wysuszony oryginalny odcień koloru różni się od świeżego odcienia koloru w pojemniku. W związku z tym konieczne jest wykonanie powłoki testowej z dopasowaniem koloru. Należy mieszać ze sobą różne partie tego samego odcienia. Zawartość LZO: 290 g/l, wartość graniczna UE: 300 g/l (kat. d). EAK: 08 01 11 / GISCODE: BSL10

LEINOS 850

Farba ochronna do drewna olejowa

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Zawiera 3-Iod-2-propynyl-butylcarbamat. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawartość składnika aktywnego: 3-Iod-2-propynyl-butylcarbamat <0,6%. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji. Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 10. April 2026