

LEINOS 853

Venkouní barva mix

Použití: Povrchová úprava s otevřenými póry pro všechny dřevěné konstrukce v exteriéru. Vhodná pro surové řezivo. Není určena pro okenní drážky, sedací plochy a podlahy ani pro vodorovné plochy vystavené povětrnostním vlivům v exteriéru!

Technické Charakteristiky: Dobrá krycí schopnost. Vytváří pružný nátěrový film. Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Propustný pro vodní páru, s ochranou filmu proti plísním. Odolný vůči slinám a potu podle normy DIN 53 160.

Barva: Stínování provádíme strojově podle barevných palet NCS nebo RAL. Všechny odstíny lze navzájem míchat.

Složky: Lněný olej, dřevný olej, ricinový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafiny, kaolin, křída, kyselina křemičitá, jíl, mikrovosk, minerální pigmenty, oxid zinečnatý, jodopropylbutylkarbamát, sušidla.

Velikosti Balení: 0,75 l / 2,5 l

Podklad a Příprava: Podklad musí být suchý, pevný, čistý a bez mastnoty a prachu. Neošetřené, hrubé dřevo nejprve očistěte kartáčem a natřete impregnací na dřevo LEINOS Holzgrund 150. Místa s pryskyřicí vyškrábejte a očistěte Ředidlem LEINOS Verdünnung 200. Vytékání pryskyřice nelze zabránit žádnými nátěrovými opatřeními.

Zpracování: Úsporná aplikace štětcem, válečkem nebo stříkáním při teplotě okolí a povrchu nad 15 °C. Jsou nutné dvě vrstvy. Výrobek je připraven k použití. Před použitím důkladně promíchejte! Vhodnost pro stříkání: Orientační hodnoty (bez závaznosti): Airless: trysky 0,23–0,33 mm, úhel stříkání: cca 30°, filtr cca 180 ok.

Doba Schnutí: Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %: na dotek suchý po cca 12 hodinách. Zcela suchý a připravený k dalšímu nátěru po cca 24 hodinách. Tento systém potřebuje k zaschnutí dostatečné množství kyslíku ze vzduchu.

Spotřeba: Přibližně 55–85 ml/m² na jeden nátěr na hoblovaném nebo broušeném dřevě. U surového dřeva je spotřeba o něco vyšší. Nanášejte úsporně, abyste předešli problémům při schnutí!

Ředidla a Čisticí Prostředky: LEINOS ředidlo 200.

Skladování a Trvanlivost: Skladujte v chladu a suchu. Neotevřený výrobek má trvanlivost minimálně 2 roky. Otevřené nádoby dobře uzavřete, zbytky přelijte do menších nádob. Před zpracováním případně opatrně odstraňte případnou vrstvu, která se vytvořila na povrchu v plechovce, a nezamíchejte ji do obsahu.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé přípravkem, v nichž olej ještě není zcela zaschlý, je třeba skladovat vzduchotěsně v kovových nádobách nebo ve vodě a poté zlikvidovat, protože jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. V důsledku použitých přírodních surovin se může objevit pro daný druh typický zápach. Při použití stříkacích zařízení noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku proti jemnému prachu! Údaje o barvách a tiskové vzorky odstínů jsou nezávazné. V závislosti na šarži, podkladu a tiskové technice mohou nastat odchylky v barvě. Vyschlý původní odstín se liší od čerstvého odstínu v nádobě. Proto je nezbytné provést zkušební nátěr s vyrovnáním barvy. Různé šarže stejného odstínu lze navzájem míchat. Obsah VOC: 290 g/l, limitní hodnota EU: 300 g/l (kat. d). EAK: 08 01 11 / GISCODE: BSL10

LEINOS 853

Venkouní barva mix

Standardní věty o nebezpečnosti: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Může vyvolat alergickou reakci. Obsah účinné látky: 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamate <0,6%. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 15. September 2026