

LEINOS 853

Peinture intempéries mixe

Application: Finition à pores ouverts pour toutes les structures en bois en extérieur. Convient particulièrement au bois brut de sciage. Ne convient pas aux rainures de fenêtres, aux assises et aux sols, ni aux surfaces horizontales exposées aux intempéries en extérieur !

Caractéristiques Techniques: Bon pouvoir couvrant. Forme un film de peinture élastique. Résistant aux intempéries et aux UV. Perméable à la vapeur d'eau, avec une protection du film contre les attaques fongiques. Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160.

Couleur: Teinté industriellement selon les nuanciers NCS ou RAL. Toutes les teintes sont miscibles entre elles.

Ingrédients: Huile de lin, huile de bois, huile de ricin, esters de résine naturelle, isoparaffines, kaolin, craie, acide silicique, argile, microcire, pigments minéraux, oxyde de zinc, carbamate d'iodopropynylbutyle, siccatifs.

Tailles de Conditionnement: 0,75 l / 2,5 l

Support et Préparation: Le support doit être sec, solide, propre, exempt de graisse et de poussière. Le bois non traité et à surface rugueuse doit être préalablement brossé, puis apprêté avec LEINOS Sous couche pour bois 150. Gratter les taches de résine et les nettoyer avec LEINOS Diluant 200. Les exsudations de résine ne peuvent pas être évitées par des mesures techniques de revêtement.

Traitement: Application économique au pinceau, au rouleau ou au pistolet, à une température ambiante et de surface supérieure à 15 °C. Deux couches sont nécessaires. Le produit est prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation ! Applicabilité au pistolet : Valeurs indicatives non contraignantes : Airless : buses de 0,23 à 0,33 mm, angle de pulvérisation : environ 30°, filtre d'environ 180 mailles.

Temps de Séchage: À 20 °C et 50 % d'humidité relative : sec au toucher après environ 12 heures. Sec et prêt à être recouvert après environ 24 heures. Ce système nécessite des quantités suffisantes d'oxygène atmosphérique pour sécher.

Consommation: Environ 55 à 85 ml/m² par couche sur du bois raboté ou poncé. Sur du bois brut de sciage, la consommation est légèrement supérieure. Appliquer avec parcimonie pour éviter tout problème de séchage !

Diluants et Produits de Nettoyage: Diluant LEINOS 200.

Stockage et Durée de Conservation: Conserver dans un endroit frais et sec. Se conserve au moins 2 ans avant ouverture. Bien refermer les récipients entamés et transvaser les restes dans des récipients plus petits. Avant utilisation, retirer avec précaution la pellicule qui s'est éventuellement formée à la surface du produit et ne pas l'incorporer au mélange.

LEINOS 853

Peinture intempéries mixe

Remarques Particulières: Conserver les matériaux de travail imprégnés du produit et contenant de l'huile non complètement sèche dans un récipient métallique hermétique ou dans de l'eau, puis les éliminer, car il existe sinon un risque d'auto-inflammation dû à la teneur en huile végétale. Les matières premières naturelles utilisées peuvent dégager une odeur caractéristique du produit. Lors de l'utilisation de pulvérisateurs, porter un équipement de protection respiratoire homologué. Porter un masque anti-poussières fines lors du ponçage ! Les indications de couleur et les échantillons imprimés sont fournis à titre indicatif. Des variations de couleur sont possibles en fonction du lot, du support et de la technique d'impression. La teinte originale une fois sèche diffère de la teinte fraîche contenue dans le récipient. Il est donc indispensable de réaliser un essai d'application avec mise au point de la teinte. Mélanger entre elles les différents lots d'une même teinte. Teneur en COV : 290 g/l, valeur limite UE : 300 g/l (cat. d). EAK : 08 01 11 / GISCODE : BSL10

Mentions de danger: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Peut déclencher une réaction allergique. Teneur en substance active: 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamate <0,6%. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée. Hotline allergie: +49 4163 / 867 47-0

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 15. September 2026