

LEINOS 853

Farba ochronna do drewna-Mix

Zastosowanie: Lakierowanie nawierzchniowe o otwartych porach do wszystkich konstrukcji drewnianych na zewnątrz. Doskonale nadaje się do drewna surowego, nieobrobionego. Nie nadaje się do wrębów okiennych, powierzchni siedzisk i podłóg ani do poziomych powierzchni narażonych na działanie czynników atmosferycznych na zewnątrz!

Właściwości techniczne: Dobra siła krycia. Tworzy elastyczną warstwę powłoki. Odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Przepuszczalna dla pary wodnej, z powłoką chroniącą przed grzybami. Odporna na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53 160.

Kolor: Barwione maszynowo zgodnie z paletami kolorów NCS lub RAL. Wszystkie odcienie można ze sobą mieszać.

Składniki: olej lniany, olej do drewna, olej rycynowy, estry żywic naturalnych, izoparafiny, kaolin, kreda, kwas krzemowy, glina, mikrowosk, pigmenty mineralne, tlenek cynku, karbaminian jodopropynilobutyli, substancje suszące.

Wielkości Opakowań: 0,75 l / 2,5 l

Podłoże i przygotowanie: Podłoże musi być suche, twarde, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu. Nieobrobione, surowe drewno należy najpierw wyszczotkować, a następnie zagruntować preparatem LEINOS Grunt do drewna 150. Miejsca z wyciekami żywicy należy zeszkrobać i oczyścić Rozcieńczalnikiem LEINOS 200. Wycieków żywicy nie da się zapobiec za pomocą środków technicznych związanych z nakładaniem powłok.

Sposób stosowania: Oszczędne nakładanie pędzlem, wałkiem lub natryskiem przy temperaturze otoczenia i powierzchni powyżej 15°C. Wymagane są dwie warstwy. Produkt jest gotowy do użycia. Przed użyciem należy go dokładnie wymieszać! Możliwość nakładania natryskowego: Orientacyjne wartości: Airless: dysze 0,23–0,33 mm, kąt natrysku: ok. 30°, filtr ok. 180 oczek.

Czas schnięcia: W temperaturze 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza wynoszącej 50%: suchy na dotyk po ok. 12 godzinach. Suchy i gotowy do nałożenia kolejnej warstwy po ok. 24 godzinach. System ten wymaga do wyschnięcia wystarczającej ilości tlenu z powietrza.

Zużycie: Około 55–85 ml/m² na warstwę na drewnie struganym lub szlifowanym. W przypadku drewna surowego zużycie jest nieznacznie wyższe. Należy nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem!

Środki rozcieńczające i czyszczące: Rozcieńczalnik LEINOS 200.

Przechowywanie i trwałość: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. W nieotwartym opakowaniu produkt zachowuje trwałość przez co najmniej 2 lata. Otwarte opakowania należy dobrze zamknąć, a resztki przelać do mniejszych pojemników. Przed użyciem należy ostrożnie usunąć ewentualną warstwę, która utworzyła się na powierzchni w puszcze, i nie mieszać jej z zawartością.

LEINOS 853

Farba ochronna do drewna-Mix

Uwagi specjalne: Materiały robocze nasączone produktem, zawierające niecałkowicie wyschnięty olej, należy przechowywać w hermetycznych metalowych pojemnikach lub w wodzie, a następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Ze względu na zastosowane surowce naturalne może pojawić się charakterystyczny dla tego rodzaju produkt zapach. Podczas stosowania urządzeń natryskowych należy nosić zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania należy nosić maskę przeciwpyłową! Informacje dotyczące koloru i wydruki odcieni nie są wiążące. Możliwe są odchylenia kolorystyczne w zależności od partii, podłoża i techniki drukowania. Wyschnięty oryginalny odcień różni się od świeżego odcienia znajdującego się w opakowaniu. Dlatego niezbędne jest wykonanie próbnego malowania w celu dopasowania koloru. Różne partie tego samego odcienia należy mieszać ze sobą. Zawartość LZO: 290 g/l, wartość graniczna UE: 300 g/l (kat. d). EAK: 08 01 11 / GISCODE: BSL10

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Zawiera 3-Iod-2-propynyl-butylcarbammat. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawartość składnika aktywnego: 3-Iod-2-propynyl-butylcarbammat <0,6%. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego punktu recyklingu lub utylizacji. Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 15. September 2026