

# LEINOS 855

## Peinture intempéries base eau

**Application:** Peinture mate sans solvants pour toutes les constructions en bois non traitées à l'extérieur. Convient bien pour le bois brut de sciage. Ne peut pas être utilisée sur le bois de chêne !

**Caractéristiques Techniques:** Bon pouvoir couvrant. Perméable à la vapeur d'eau. Facile à rénover. Avec protection filmogène contre les champignons.

**Couleur:** 014 jaune mastic, 057 rouge suédois

**Ingrédients:** Eau, huile de lin, farine de seigle, bentonite, sulfate de fer, pigments d'oxyde de fer, oléate de potassium, iodo-propynyl-butyl-carbamate, siccatifs.

**Tailles de Conditionnement:** 2,5 l / 10 l

**Support et Préparation:** Le support doit être sec, solide, propre, exempt de graisse et de poussière et ne doit pas être absorbant. Brosser au préalable le bois non traité et brut de sciage.

**Traitement:** Le support doit être sec, solide, absorbant, propre, exempt de résine et de poussière. Application au pinceau à une température ambiante et de surface supérieure à 10 °C. Le produit est prêt à l'emploi. Bien remuer avant l'emploi !

**Temps de Séchage:** A 20 °C et 50 % d'humidité relative de l'air : sec hors poussière après env. 2 heures. Sec et recouvrable après env. 24 heures.

**Consommation:** Environ 55-85 ml/m<sup>2</sup> par couche sur du bois raboté ou poncé. Pour le bois brut de sciage, la consommation est légèrement plus élevée. Appliquer avec parcimonie afin d'éviter les problèmes de séchage !

**Diluants et Produits de Nettoyage:** Diluant avec jusqu'à 20 % d'eau. Pour le nettoyage, utiliser de l'eau et le Nettoyant intensif LEINOS 935. En cas de salissures tenaces, utiliser également le Diluant LEINOS 200.

**Stockage et Durée de Conservation:** Conserver au frais et au sec. En emballage non ouvert, se conserve au moins 2 ans. Bien refermer les récipients entamés, transférer les restes dans des récipients plus petits.

**Remarques Particulières:** Les couleurs et les impressions de teintes sont données à titre indicatif. Des variations de couleur sont possibles en fonction du lot, du support et de la technique d'impression. La teinte originale séchée diffère de la teinte fraîche contenue dans l'emballage. Il est donc indispensable de faire un essai de peinture et de comparer les couleurs. Mélanger des lots différents d'une même teinte. Teneur en COV : 1 g/l, valeur limite UE : 30 g/l (cat. a). EAK : 08 01 20 / GISCODE : BSW50

**Mentions de danger:** Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**Conseils de prudence:** Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée. Hotline allergie: +49 4163 / 867 47-0

# LEINOS 855

## Peinture intempéries base eau

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 24. März 2026