

LEINOS 860

Barva na betonové pourchy a potěry

Použití: Ochrana a probarvení pro všechny potěry s otevřenými póry a betonové povrchy, zejména pro schody do sklepů a podlahy garáží. Není vhodný k ošetření starých uzavřených povrchů nebo glazovaných dlaždic.

Technické Charakteristiky: Chrání před běžným znečištěním, mastnotou a olejem. Vhodný jako ochrana spár pro cementové spoje. Vodoodpudivý a odolný proti oděru.

Barva: 130 Běžová, 715 Cementově šedá, 732 Antracitově šedá.

Složky: Rizinový olej - vroucí ester přírodní pryskyřice, ester přírodní pryskyřice, minerální plnidla, přírodní asfalt, izoparafiny, sušidla.

Velikosti Balení: 0,75 l / 2,5 l

Podklad a Příprava: Podklad musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a prachu a chemicky neutrální. Před použitím velmi důkladně promíchejte!

Zpracování: Nanášejte co nejtenčeji štětcem, hadříkem, válečkem nebo houbou, rozetřete nebo po 15-20 minutách odstraňte přebytek. Nechte dobře zaschnout a naneste druhou vrstvu bez mezibrusu. Tuto vrstvu dobře rozetřete a v případě potřeby znovu rozetřete nebo odstraňte přebytečný materiál. V závislosti na savosti podkladu může být nutná třetí nebo dokonce čtvrtá vrstva. Povrch musí vypadat dobře uzavřený, aniž by se na něm vytvořila znatelná vrstva. Proveďte předběžnou zkoušku! Důležité: Během nanášení a schnutí výrobků zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!

Doba Schnutí: Suchý a znovu nanášený po 6-12 hodinách (18-22 °C/50-55 % relativní vlhkosti). Úplné zaschnutí trvá přibližně 7-10 dní. Tento systém vyžaduje pro sušení dostatečné množství vzdušného kyslíku. Pro spolehlivé schnutí a zamezení vzniku zápachu doporučujeme vždy použít ventilátor, který zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu na povrchu nátěru během fáze schnutí.

Spotřeba: 20-50 ml/m² v závislosti na savosti podkladu pro první vrstvu. Další nátěry cca 20-25 ml/m².

Ředidla a Čisticí Prostředky: Barva na betonové povrchy a potěry 840 je připravena k použití. Náradí ihned po použití očistěte Ředidlem LEINOS 200.

Skladování a Trvanlivost: Skladujte na chladném a dobře uzavřeném místě. Pokud se vytvoří slupka, před dalším použitím ji odstraňte. V případě potřeby olejovou barvu přecedte.

Zvláštní Pokyny: Pracovní materiály nasáklé výrobkem s olejem, který není zcela suchý, by měly být uloženy ve vzduchotěsné kovové nádobě/vodě a poté zlikvidovány, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Použité přírodní suroviny mohou vydávat typický zápach. Při používání postřikovacího zařízení používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení používejte masku proti jemnému prachu! Barevné specifikace a barevné potisky nejsou závazné. V závislosti na šarži, podkladu a technice tisku jsou možné barevné odchylky. Zaschlý původní barevný odstín se liší od čerstvého barevného odstínu v obalu. Proto je nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barev. Různé šarže stejného barevného odstínu smíchejte dohromady. Obsah těkavých organických látek: 310 g/l, limitní hodnota EU: 400 g/l (kat. e). EAK: 08 01 11

Standardní věty o nebezpečnosti: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

LEINOS 860

Barva na betonové pourchy a potěry

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. **PŘI POŽITÍ:** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 08. Mai 2026